

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально подходит для возведения стен и кладки из различных строительных материалов при наружных и внутренних строительных работах, заменяя цемент и цементно-клеевые смеси. Обеспечивает минимальное расширение, заполнение неровностей и прекрасную адгезию к большинству строительных материалов. Создаёт единый монолитный шов, препятствующий проникновению влаги, обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- экономичен и прост в использовании
- ускоряет кладочные и отделочные работы
- рассчитан на кладку 28 газобетонных блоков типовых размеров
- позволяет снизить толщину соединительной прокладки по 1-2 мм

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ:

Бетон, газобетон, пенобетон, кирпич, гипс, керамзитобетон и железобетон и другие строительные поверхности.

СОСТАВ:

Полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.
ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
(взамен ТУ 20.52.10-004-05025016-2019)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Значение показателя
Температура применения	-10 °С до +35 °С.
Температура баллона	+18 °С +25 °С.
Прочность сцепления бетон, кН/м2 (МПа) не менее	100 (0,1)
Термостойкость	от -40°С до +90°С
Выход клея-цемента, 1 баллон	28 газобетонных блоков
Открытое время/время коррекции, мин.	3 / 1-3
Минимальное время фиксации, ч.	не более 2
Время полной полимеризации, ч.	24

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев при хранении в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

УПАКОВКА:



1000 мл.



12 шт.