



STANDARD 65+ ALL SEASON

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА С УВЕЛИЧЕННЫМ ВЫХОДОМ

Техническое описание от 09/06/2024

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный выход
- Всесезонное применение от -15 °C
- Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства

ОПИСАНИЕ

Bostik STANDARD 65+ ALL SEASON - это одно-компонентная монтажная пена. Материал отверждается, взаимодействуя с содержащейся в воздухе влагой, при этом образует прочный, эластичный и устойчивый к деформациям шов, обеспечивая надежный барьер для проникновения пыли и воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Bostik STANDARD 65+ ALL SEASON используется для заполнения стыков и пустот с целью тепло- и звукоизоляции, герметизации, уплотнения и фиксации при установке окон и дверей, монтаже изоляционных материалов, стеновых панелей, кровельных листов и других строительных материалов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- баллон 1000 мл - до 65 литров

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

- применяйте **Bostik STANDARD 65+ ALL SEASON** с помощью пистолета для монтажной пены.



ПОДГОТОВКА

Соединяемые поверхности должны быть очищены от жира, пыли, льда и инея, грязи. Перед нанесением пены поверхность увлажнить водой. При отрицательных температурах поверхность не увлажнять! Наилучшие результаты достигаются при температуре воздуха, поверхности и баллона +20 °C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением баллоны с пеной следует выдержать при комнатной температуре не менее суток. Расположить баллон



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиуретан
Цвет	светло-желтый
Кажущаяся плотность	22 - 35 кг/м³
Время пленкообразования	8 - 15 минут
Время резки	• при +25 °C до 60 минут • при -10 °C до от 8 до 24 ч
Температура применения	от -15 °C до +35 °C
Температура баллона при применении	от +5 °C до +25 °C
Полное высыхание в шве	• при +25 °C до 24 ч. • при -15 °C до 48 ч.
Вторичное расширение	до 30 %
Огнестойкость затвердевшей пены	V3
Теплопроводность	0,02 Вт/(м·K)
Кол-во закрытых пор	70 – 80 %
Прочность на сжатие	≥130 кПа
Предел прочности при сжатии (10% деформация)	≥30 кПа
Прочность адгезии	≥90 кПа
Пределы температур для затвердевшей пены	от -40 °C до +80 °C

Технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях характеристики могут измениться.

клапаном вверх и прикрутить его к пистолету, одной рукой удерживая ручку пистолета, другой прикручивая баллон. После закрепления в пистолете баллон следует интенсивно потрясти (не менее 30 секунд) и расположить вверх дном. Приступая к работе, направить пистолет для пены вниз и нажать на спусковой крючок. Количество выходящей пены регулировать с помощью регулировочного клапана на пистолете. При нанесении необходимо оставлять пространство для расширения пены. Швы шириной более 4 см и глубиной более

5 см заполнять постепенно, слоями, с промежуточным увлажнением. Вертикальные швы заполнять снизу-вверх. В процессе работы с пеной следует использовать защитные очки и перчатки.

ВНИМАНИЕ! Всегда необходимо использовать механические крепления при установке окон и дверей. После полного отверждения пену необходимо защитить от УФ-воздействия краской, штукатуркой или герметиком.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА

- до высыхания - очиститель полиуретановой пены Bostik или ацетон
- после высыхания - механическим способом. Ткани и пористые поверхности рекомендуется отчищать только после отверждения пены.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить и транспортировать в закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C.
- Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке 18 месяцев.
- Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °C, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.
- Допускается транспортировка при температуре до -20 °C.

Температура транспортировки	Максимальная продолжительность (дней)
-20 °C	4
-19 °C ÷ 10 °C	7
-9 °C ÷ 0 °C	10

УПАКОВКА

- Аэрозольный баллон 1000 мл, наполнение 850 мл
12 шт. в коробке (вес брутто 900 гр ± 15 гр)

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	20020016
Штрих-Код, шт.	4670012413899
Штрих-Код, кор.	4670012413905
Кол-во на палете, шт.	800

ОГРАНИЧЕНИЯ

- не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, полиметилметакрилата, политетрафторэтилена, мягких пластмасс, неопрена и битумного материала
- не подходит для природного камня и хлоридов (бассейны)
- не подходит для постоянной водяной нагрузки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать продолжительного контакта продукта с кожей. В случае попадания в глаза незатвердевшей массы промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей! Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Bostik.

Рекомендации по применению определяются стандартами использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно предварительное испытание, в особенности при первом использовании или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах предосторожности при использовании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.