

Техническое описание
СТО 01-164601125041-2011

BRAVO

F-110

Водно-дисперсионная влагостойкая интерьерная краска



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА:

Многофункциональная высококачественная водно-дисперсионная краска. Легко наносится, не образует потеков. Краска обладает прочным сцеплением с основанием, отличной укрывистостью и светостойкостью. Образует особо прочное, матовое покрытие, выдерживающее влажную уборку. Благодаря высокой паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Отлично подходит для всех типов обоев под окраску и идеально подчеркивает их фактуру.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для окраски стен, любых типов обоев под окраску, внутри жилых, офисных и производственных, а также во влажных помещениях (кухни, ванные комнаты).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание должно быть сухим, чистым и обезжиренным. Отслаивающиеся старые покрытия необходимо удалить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности следует зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед окрашиванием поверхность, особенно впитывающую и мелящую (бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон и т.д.), необходимо обработать грунтом глубокого проникновения BRAVO™.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком (крестообразными движениями) или картушным пистолетом в 1-2 слоя. Работы выполнять при температуре выше +8°C и влажности воздуха не более 80%.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Исполнители работ должны быть обеспечены: спецодеждой, резиновыми перчатками, защитными очками. В случае попадания краски в глаза следует промыть их водой и при необходимости обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

F-110

Водно-дисперсионная влагостойкая интерьерная краска



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип поверхности	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности, древесина, картон, обои под окраску, ДВП, ДСП, МДФ, по старые покрытия, загрунтованный металл и другие пористые основания.
Базовый цвет	Белый
Колеровка	Краска изготавливается в Базе А для пастельных ненасыщенных тонов. Так же в Базе С для ярких насыщенных тонов. Колеруется любыми водными колорантами.
Блеск	Матовый
Расход	0,15–0,2 кг/м ² — в один слой На расход влияют способ и условия нанесения, а также тип обрабатываемой поверхности.
Фасовка	3 кг, 7 кг, 14 кг
Плотность	1,62–1,65 кг/л
Способ нанесения	Кисть, валик, картушный пистолет.
Время высыхания	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: Первый слой — 1-2 ч. / Полное высыхание — 3 ч. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания.
Стойкость к мытью	Легкая влажная уборка.
Стойкость к мокрому истиранию	3 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.
Разбавление	При необходимости краску разбавить водой на 5% от объема. Для разбавления используется чистая вода
Хранение	Хранить в оригинальной, плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев от даты производства. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении. Начатую ёмкость следует использовать по возможности быстрее.



Кроме данного технического описания, при работе с материалом следует также руководствоваться общими инструкциями по выполнению малярных работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.