



Общество с ограниченной ответственностью «Элитест» ИНН/КПП 5260412157/526001001 ОГРН 1155260008958 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород р/с 40702810342000035374 к/с 3010181090000000603 БИК 042202603

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9, т. (831) 434-88-14, elitest@xrs.ru, элитест.рф

## Паспорт качества

**Наименование продукта:** Пенетрант Элитест П42 **Нормативный документ:** ТУ 2499-001-49782089-2015

Номер партии:2311420-3Дата изготовления:11/2023Срок годности:11/2028

**Изготовитель:** ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Пенетрант Элитест П42 был протестирован на соответствие условиям стандартов: ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

## Результаты испытаний:

Наименование показателя	Метод испытания	Требования	Результат
Чувствительность	ГОСТ 18442-80	II класс	II класс
	п. 4.7.1	чувствительности	чувствительности
	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2	уровень	уровень
		чувствительности	чувствительности
		2 (средний)	2 (средний)
Внешний вид	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1	красная	
		однородная	соответствует
		жидкость	
Плотность	ГОСТ Р ИСО 3452-2	$0,780 \text{ г/cm}^3 \pm 5 \%$	0,785 г/см <sup>3</sup>
	п. 6.3		
Вязкость	ГОСТ Р ИСО 3452-2	соответствие	соответствует
	п. 6.4	стандарту	2301201012501
Точка вспышки	ГОСТ Р ИСО 3452-2	≥ 67 °C	> 93 °C
	п. 6.5		
Стойкость к смыванию	ГОСТ Р ИСО 3452-2	соответствие стандарту	соответствует
	п. 6.6		
Устойчивость к воде	ГОСТ Р ИСО 3452-2	≥ 5 %	11,0 %
	п. 6.10		
Коррозионные свойства	ГОСТ Р ИСО 3452-2	соответствие стандарту	соответствует
	п. 6.11		
Содержание серы и галогенов	ГОСТ Р ИСО 3452-2	< 0,020 %	0,015 %
	п. 6.12		
Содержание воды	ГОСТ Р ИСО 3452-2	соответствие соответству	COOTRETCTRVET
	п. 6.20		Coordinates

**Вывод:** пенетрант Элитест П42 соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

МΠ