



PERFOSPRAY 9720

Применение: Контактный клей аэрозольного типа для склеивания изделий из вспененного полиуретана, текстиля, кожи, кожзаменителя, металла, пластиков, нетканых материалов, вспененного полистирола, дерева, джута, войлока, латекса, кокоса и др. Клей не имеет резкого запаха и может применяться даже в условиях ограниченного пространства.

Свойства: высокая начальная липкость, хорошая адгезия к аполлярным поверхностям, в том числе ПП и ПЭ.

Технические параметры:

<u>Основа:</u>	Синтетический каучук (SBS)
<u>Цвет:</u>	От светло-жёлтого до кремового
<u>Консистенция:</u>	Жидкость
<u>Плотность:</u>	0,83 г/см ³
<u>Вязкость (по Брукфельду):</u>	Около 300 ± 50 мПа·с (Шп. 2, 20 об/мин)
<u>Сухой остаток:</u>	43% ± 1%
<u>Время сушки:</u>	Около 40 сек (зависит от температуры и др. факторов)
<u>Время склеивания:</u>	Около 6 мин при одностороннем нанесении
<u>Нанос клея:</u>	От 60 до 200 г/м ² в зависимости от материала
<u>Очиститель:</u>	PERFOCLEAN LEMON
<u>Термостойкость:</u>	~ 70 °C

Инструкция по применению: хорошо встряхните баллончик перед применением. Убедитесь в отсутствии вблизи места работы источников открытого пламени. Держа руку на расстоянии как минимум 25 см от поверхности нанесите необходимое количество клея на поверхность и дайте слою подсохнуть. Время подсушки подбирается исходя из температуры и интенсивности воздухообмена помещения, а также веса приклеиваемой детали (чем тяжелее деталь, тем лучше должен быть подсушен клеевой слой для достижения первоначальной прочности).

При одностороннем нанесении, клей распыляется на менее пористую поверхность, время подсушки не менее 40 сек и открытое время порядка 4-6 мин.

При двухстороннем нанесении рекомендуется удлинить время подсушки до минимум 90 - 120 сек и открытое время составит порядка 10 минут.

Для склеивания жёстких и склонных к остаточной деформации материалов очень важно убедиться в максимальном удалении растворителя из клея перед прижатием, т.к. избыток растворителя может оказывать негативное влияние на прочность клеевого шва в первые минуты после соединения.

Для разбавления клея можно использовать **PERFOCLEAN LEMON** (в виде аэрозоля).

Для достижения оптимальных результатов склеиваемые материалы должны быть чистые и сухие, поверхности не должны содержать пыль и жировые загрязнения.

Очистка: используйте фирменный растворитель **PERFOCLEAN LEMON**.

Срок хранения: не менее 12 месяцев от даты производства.

Данные, представленные в техническом описании, получены в результате нашего опыта и собственных технических испытаний. Для получения наилучших результатов рекомендуем проводить собственные испытания перед запуском в производство.