



THE RELIABLE SOLUTION
FOR PROFESSIONALS

Trademark owned by "ALCO" LLC

TOMOIL TRANSMISSION FLUID S ATF III

Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание и применение

- Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий **TOMOIL TRANSMISSION FLUID S ATF III** разработана на основе современных высокоочищенных базовых компонентов и специально подобранного пакета присадок. Жидкость окрашена в красный цвет.
- Жидкость для автоматических трансмиссий **TOMOIL TRANSMISSION FLUID S ATF III** предназначена для использования всех автоматических коробок передач, для которых требуются жидкости, соответствующие спецификации GM DEXRON IIIG. Она также может быть использована в механических коробках передач, коробках передач с сервоприводом и гидравлических системах легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств и внедорожников, сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин и оборудования, особенно в морских применениях.

Преимущества

- Превосходная защита автоматических трансмиссий от износа
- Превосходная термическая и окислительная стабильность позволяют не допускать осадков и отложений на трансмиссиях даже в процессе длительного обслуживания и эксплуатации
- Отличные низкотемпературные характеристики для легкого запуска
- Очень хорошая совместимость с уплотнениями
- Снижение потерь мощности и повышение эффективности работы гидравлических систем управления и гидротрансформаторов

Спецификации и одобрения

GM	DEXRON IIIG/IIIH
GM	Type A Suffix A (TASA)
ALLISON	C-4
ALLISON	TES-389
MB	236.1
Voith	H55.6335
Volvo	97341
Caterpillar	TO-2
MAN	339 Type V-1/Z-1
Ford Mecron	Соответствует требованиям
ZF TE-ML	02F/03D/04D/14A/14B/17C/09/118



THE RELIABLE SOLUTION
FOR PROFESSIONALS

Trademark owned by "ALCO" LLC

TOMOIL TRANSMISSION FLUID S ATF III

Жидкость для автоматических трансмиссий

Типичные физико-химические характеристики

Параметр	Метод	Типичное значение
Плотность, 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	854,0
Кинематическая вязкость, 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	7,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	185
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	<-40
Вязкость по Брукфилду, -40°C, сП	ASTM D 2983	18 000
Устойчивость к сдвигу -Кинематическая вязкость, 100 °C, мм²/с	ASTM D 3945	5,6
Тест FZG, выдерживает ступеней	ASTM D 5182	12

Важно: средние типичные значения могут меняться в пределах технологических допусков.

Здоровье, безопасность и хранение

На основе имеющейся информации, не ожидается, что данный продукт окажет неблагоприятное воздействие на здоровье при использовании по назначению.

Варианты упаковки:

