



Качество, проверенное временем.
alfamast@inbox.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Маст Тех»
ИНН 5402064099/ КПП 540201001 /ОГРН 1205400058710
Новосибирское отделение № 8047
Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»
БИК 045 004 641, к/с 30101810500000000641
р/с 40702810744050060902
630123 г. Новосибирск, ул. Аэропорт 2/3, корпус 2 офис 4,
тел. (383) 375 17 38, 8(913)201-62-62
www.alfamast.ru; e-mail:

Производство и реализация профессиональной наливной бесшовной гидроизоляции
и дорожных покрытий нового поколения «АЛЬФА-МАСТ» тм

Холодная минеральная асфальто-дорожная композиция
(УНИВЕРСАЛЬНАЯ) Альфа-Маст™
ТУ-5718-002-69833506-2016

Компанией «Альфа-Маст ТЕХ»™ производится специальная фасованная асфальтовая смесь длительного хранения, в которой в роли вяжущего используется клеевая основа (разработка ООО «Альфа-Маст ТЕХ»), придающая дорожному полотну такие свойства как: увеличенная адгезия к окружающим материалам, эластичность при отрицательных температурах, улучшенная износостойкость, а так же увеличенная гидрофобность. Мы не используем в качестве вяжущего дорожный битум, который на морозе ломается, а при летних высоких температурах начинает плавиться. Наш новый продукт сохраняет свои свойства от + 70°C до - 50°C

Обращаем внимание так же на то, что стандартные асфальтовые смеси, в том числе и большая часть холодных асфальтов, можно использовать при температуре не ниже 0 °C, в то время как с нашей разработкой можно работать до – 25 °C. Срок «жизнедеятельности» стандартной смеси от 10 часов с момента производства до 30 суток максимум, продукт «Альфа-Маст» можно хранить 4 месяца (при условии сохранения целостности упаковки), это значит, что за ремонтный период можно выполнить объем работ вдвое больше, чем классическими материалами, что приведет к удвоению прибыли компании. Не требуется предварительного разогрева, без применения открытого огня. Простота в транспортировке, хранении и применении – благодаря удобной двойной упаковке. Производится по двум рецептурам: ЗИМНЕЙ (температурный режим укладки - 25°C/-3°C) и ЛЕТНЕЙ (температурный режим укладки +35°C/+3°C)

№ ПП	Наименование испытания	Ед. изм.	Требования к испытываемой продукции		Фактический показатель	Соответствие
			Наименование НТД на ТУ/НТД на методы испытаний	Нормативное значение показателей		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фракции минерального наполнителя	%	ГОСТ 12801-98			
	3х10 мм			40-50%	45%	Соответствует
	5х20 мм*			60-50%	55%	Соответствует
2	Вяжущее *2	%	ГОСТ 12801-98	8 - 12%	10.4%	Соответствует
3	Слеживаемость		ГОСТ 12801-98	Не более 15	8	Соответствует
4	Температура размягчения	°C		Не ниже 70	81	Соответствует

Применяется для:

- для оперативного сезонного ямочного ремонта дорог

- устройства и ремонта гидрофобного слоя и отмостки при строительстве и текущем обслуживании РЕЗЕРВУАРОВ ГСМ, РВС, нефте/газо хранилищ и т.д.
- благоустройства частных домовладений
- устройства промышленных кровель в многоуровневых зданиях
- благоустройства придомовых территорий
- монтаж/ремонт деформационных швов более 20 мм
- ремонт пешеходных тротуаров
- строительства и ремонта мостов и тоннелей
- беговых, велосипедных и иных дорожек спортивных сооружений
- ремонта напольных покрытий открытых коммерческих площадок

УПАКОВКА: внутренний герметичный полиэтиленовый мешок 200 мкр (размер 51см X 59см), внешний мешок полипропиленовый мешок (55см X 95см). Длинный "хвост" для удобства погрузочно/разгрузочных работ. Фасовка по 25 кг/мешок.

Фасовка: двойной мешок 25 кг

Температура применения: до - 25°

Условия хранения: без специальных условий, устойчив к цикличному перемораживанию.

Расход: (ориентировочный) 1 тонна: 6-8 м² (при (S) толщине слоя ±50 мм)

*Допускается включение образований минерального наполнителя более 20 мм, но не более 0,5% от объема партии

* Не рекомендуется производить работы по укладке в диапазоне температур от -3°С до +3°С в связи с таянием снега и льда. Так как в рецептуре клеевого вяжущего применяются органические растворители – при использовании смеси присутствует соответствующий запах.

* Вяжущее – клеевое вяжущее, производства ООО «Альфа-Маст ТЕХ»

* В зимний период скорость высыхания вяжущего увеличивается

* Не рекомендуется производить работы в закрытых помещениях со статичной атмосферой. При отсутствии альтернативы по проведению ремонта – согласование вида работ с производителем обязательно.

Информируем Вас о том, что наша компания так же производит: мастики дорожные холодного применения (без разогрева, до -25, срок хранения 2 года); Дорожная Подгрунтовочная композиция (замена битумной эмульсии - без разогрева, до -25, срок хранения 2 года)

Директор

ООО «Альфа-Маст Тех»

 /Д.В. Самылин/