



homaprof 734 2K PU

Клей для паркета,
2К полиуретановый.

Двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания массивной доски с размерами до 1500 x 150 x 20 мм, для стабильных и экзотических сортов дерева, паркетной и инженерной доски, штучного паркета, модульного, мозаичного паркета, а также для приклеивания фанеры и ДСП.

■ Свойства

- обладает быстрым набором прочности
- выдерживает высокие механические нагрузки
- снижает напряжение между основанием и покрытием
- деревянное покрытие можно шлифовать через 48 часов
- не подвержен усадке после отверждения
- не содержит органических растворителей
- подходит для впитывающих и невпитывающих оснований
- может применяться на полах с подогревом
- морозостойкий

■ Тара и упаковка

Пластиковое ведро (компонент «А») 9,01 кг. + пластиковая бутылка (компонент «В») 0,99 кг.

■ Основа

Двухкомпонентный полиуретан.

■ Технические характеристики

Химическая основа:	двухкомпонентный полиуретан
Цвет:	бежевый (после смешивания)
Плотность, г/см³:	Компонент «А» - около 1,67 Компонент «В» - около 1,2
Соотношение смеси (весовое):	100:11
Время для укладки (в нанесенном состоянии):	40 минут, в зависимости от температуры
Время набора максимальной прочности:	24 часа, в зависимости от температуры
Температура эксплуатации клеевого шва:	от -40°C до +70°C
Рекомендуемая температура нанесения:	+15°C ... +25°C

Расход:	800 – 1250 г/м ² в зависимости от основания, приклеиваемого материала и используемого инструмента
Способ нанесения:	зубчатый шпатель В3, В11, В13
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +10°C до +25°C-18 месяцев
Морозостойкость:	Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.
Упаковка:	Пластиковое ведро (компонент «А») 9,01 кг Пластиковая бутылка (компонент «В») 0,99 кг

■ Требования к основанию.

При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01 - 87) и СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). Основание должно быть прочным, без трещин, очищенным от остатков старого клея или мастики, ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих адгезии.

Бетон/ЦПС/гипсовая стяжка: поверхность должна быть отшлифована и тщательно очищена пылесосом. Рекомендуется грунтование поверхности эпоксидным праймером homafloor.

Фанера/ДСП: листы крепятся к основанию дюбель/саморезами и клеем. Клей можно использовать без предварительного грунтования на полах, выровненных нивелирующими смесями с последующей шлифовкой, фанере, ДСП (только при укладке на полы без подогрева). При использовании клея на полах с подогревом рекомендуется использовать эпоксидную грунтовку homafloor с засыпкой кварцевым песком. Во время нанесения и до полного затвердевания клея, температура поверхности основания должна быть не ниже +15°C, для полов с подогревом - не выше +20°C, а влажность бетонного основания - не более 4%.

■ Применение

Клей отверждается при возникновении химической реакции между двумя его компонентами. Повышение температуры приводит к ускорению процесса отверждения; снижение температуры замедляет этот процесс. Температура основания, покрытия, клея и окружающей среды должна быть в пределах +15°C до +25°C, а относительная влажность воздуха 40-75% (рекомендуемая 65%). Клей поставляется в упаковке, состоящей из предварительно расфасованных компонентов «А» и «В». Добавьте все количество компонента «В» в ведро с компонентом «А». Тщательно смешайте оба компонента используя электрический тихоходный миксер, до тех пор, пока состав не станет однородного цвета (время перемешивания - минимум 3 минуты). Особенно тщательно нужно размешивать на стенках и на дне ведра. Всегда при смешивании компонентов строго соблюдайте пропорции. Запрещено производить частичное смешивание компонентов из-за угрозы нарушения смесевых пропорций и изменения свойств клея. Для достижения оптимального времени работы нанесите всю готовую смесь из ведра на подготовленное основание и равномерно распределите подходящим зубчатым шпателем (В3, В11 или В13). Клеевой состав использовать в течение времени жизнеспособности в ведре - не более 30 минут. Рабочее время клея в нанесенном состоянии значительно больше, чем в ведре. Жизнеспособность клея сокращается с увеличением температуры.

Приклейка деревянного покрытия: элементы покрытия уложить на «мокрый» клей и хорошо пристукавать. Деревянные элементы соединяются и подгоняются друг к другу с помощью молотка и подбивочного бруска. Необходимо следить за хорошей смачиваемостью обратной стороны паркета. Следует соблюдать время на укладку деревянных элементов. Между паркетом и стеной необходимо оставить зазор 10 - 15 мм. Свежий невысохший клей, попавший на поверхность древесины, необходимо немедленно удалить чистой тканью. Затвердевший клей можно удалить

только механическим путем. Необходимо соблюдать инструкцию производителя паркета и стандартные строительные рекомендации по укладке. Для лучшей работы с клеем, температура должна быть не менее +15°C и не более +25°C. При использовании клея для работы с химически обработанной древесиной (например, аммиаком, морилками, средствами для защиты древесины), а также древесиной с высоким содержанием масел, рекомендуется производить пробное приклеивание. Рекомендуется укладка в направлении «от покрытия», т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при нанесении клея. Очистите весь инструмент и оборудование сухой тряпкой или ацетоном сразу после завершения работы. Затвердевший клей может быть удален только механически.

■ **Способ нанесения**

Зубчатый шпатель В3, В11 или В13

■ **Расход**

800 - 1250 г/м² в зависимости от основания, приклеиваемого материала и используемого инструмента.

■ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

■ **Срок годности**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C – 18 месяцев.