



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

МАСТИКА РЕЗИНО-БИТУМНАЯ GOODHIM

Назначение и область применения:

Смесь качественных нефтяных битумов и растворителей для наружного применения.

МАСТИКА РЕЗИНОБИТУМНАЯ GOODHIM применяется для:

- обмазочной гидроизоляции бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций и пр;
- антикоррозионной защиты стальных ёмкостей и трубопроводов различного назначения;
- герметизирующего заполнения швов, трещин, сколов и пр;
- склеивания ряда гидроизоляционных материалов;
- допускается использование для грунтов слабой и средней агрессивности.

Основные свойства:

- Совместима с большинством битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов.
- Содержание мелкодисперсной резиновой крошки увеличивает толщину и прочность гидроизоляционного слоя.
- Содержит антисептическую добавку и ингибитор коррозии.
- Не содержит толуола и других токсичных растворителей.
- Устойчива к воздействию не только атмосферных осадков и температурных перепадов, но и к повреждающему действию ультрафиолетового излучения.
- Не требует предварительного нагрева.
- Не течёт при высокой температуре.
- Состав не трескается при низких температурах.

Способы применения:

1. Перед применением МАСТИКУ РЕЗИНОБИТУМНУЮ GOODHIM необходимо тщательно перемешать по всему объёму.

2. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом, сольвентом или бензином-растворителем (не использовать автомобильный бензин, так как пары его могут быть ядовиты).

3. При работе в условиях отрицательных температур, мастику рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +15 °С.

4. При нанесении мастики, поверхность должна быть сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи.

5. Пористые основания необходимо обработать битумным праймером "GOODHIM". Ржавые металлические поверхности зачистить механическим способом. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок.

6. Варианты нанесения мастики:

Ручной способ нанесения: применяют при небольших площадях покрытия, а также в условиях ограниченного пространства. В качестве инструмента, используется плоская кисть, щётка, валик, шпатель, швабра, пневматический шприц (со сменными патронами).

Механический способ нанесения: эффективен, при больших площадях. В качестве инструмента, применяют компрессоры с установленными распылителями, а состав находится в баллонах.

7. Мастику допускается использовать при окружающей температуре не ниже минус 5°C и отсутствии осадков.

8. **Расход** при рекомендуемой толщине слоя 0,5мм от 0,5л/м².

9. **Время высыхания** одного слоя при 20 °C – не более 24ч.

Упаковка и фасовка:

Металлические барабаны 15 кг.

Хранение и транспортировка:

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и не доступном для детей месте, удаленно от огня, источников тепла, обогревательных приборов, при температуре от -10oC до +25oC. Допускается хранение и транспортировка до -25 с последующим оттаиванием не менее 24 часов. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

Меры безопасности:

Беречь от огня! При работе запрещается: курить, использовать открытый огонь или находиться вблизи него! Работу проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. Не допускать попадания на открытые участки кожи, глаза, рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Следовать инструкции пожарной безопасности.

Состав:

Смесь высококачественного изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 5775-008-03856078-2016.