

Технический паспорт продукта

Код: 5002

Материал: NWT T7T

Двусторонняя липкая лента на хлопчатобумажной основе с каучуковым клеем белого цвета. Материал обладает высокой влагостойкостью и повышенной начальной адгезией, в том числе к сложным поверхностям (ПП/ПЭ/ПС). Предназначен для крепления и монтажа напольных покрытий с возможностью последующего чистого удаления.

Строение

Лайнер: силиконизированная бумага типа глассин (цвет медовый), 80 г/м².

Клей: синтетический каучук, технические характеристики см. ниже

Таблица адгезивных свойств материала NWT T7T

Наименование Показателя	Ед. изм	Результаты испытаний
Отслаивание под углом 180°, при 23°C, отн. влажности 50%: Стальная пластина 20 мин 24 ч	Н/ 25мм	> 25
Полипропиленовая пластина, 24 ч		> 22
Полиэтиленовая пластина, 24 ч		> 20
Алюминиевая пластина, 24 ч		26
Соппротивление статическому сдвигу, стальная пластина, 25 мм х 25 мм х 1кг 23°C 40°C	час	> 100 > 4
Общая толщина ленты без учёта лайнера	мкм	230±20
Температура эксплуатации	°C	-40...+80
Усилие разрыва: продольное направление поперечное направление	Н/ 10 мм	прибл. 60 прибл. 28

Транспортировка и хранение

- Длительное хранение материала допустимо в хорошо упакованном, изолированном от влаги состоянии при температуре от 0 до 35°C.
- Срок хранения в указанных условиях не менее 12 мес с даты производства.
- Замечание: При длительном хранении возможно сморщивание верхнего слоя рулона. Для переработки удалите один или два витка.

Переработка материала

- Для переработки и нанесения материала **T7T** используйте можно использовать стандартные аппликаторы/диспенсеры для двухстороннего скотча. Уточняйте внешний диаметр ролика для установки в применяемый диспенсер у специалистов компании.
- Применяется в контакте с такими материалами, как древесно-стружечные плиты, натуральное дерево, различные виды лакированных покрытий, металлы, многие виды пластиков, стекло, ткани и нетканые материалы на основе волокон разного происхождения, в том числе нетканые материалы. В случае пластифицированного ПВХ использование не рекомендуется в виду повышенной чувствительности клеевого слоя к пластификаторам, рекомендуется акриловая лента SFT или A1T.
- Температурный диапазон эксплуатации зависит от типа субстратов, нагрузок и возможных вибраций. Термостойкость конечного изделия в диапазоне от -40 до 80°C. Измеряемые параметры клея зависят от температуры среды.
- Наклеивание ленты **T7T** рекомендуется проводить на сухие и обезжиренные поверхности при температуре от +10°C. Следите за отсутствием конденсата. В особо запыленных участках рекомендуется вначале произвести очистку и пропылесосить поверхность.

Очистка

В ряде случаев возможна механическая очистка. Для полной очистки диспенсеров или поверхностей от остатков клеевого покрытия используйте фирменные очистители PerfoClean L'Orange на натуральной основе или PerfoClean 9000 C.

Здоровье и безопасность

Материал не классифицируется как опасный. При работе соблюдать основные меры предосторожности. Компоненты материала **T7T** не имеют значительного раздражающего или токсичного действия.

Избегайте касания кромки рулона незащищёнными частями тела во время размотки, т.к. это может привести к порезам. Защитный лайнер имеет высокий коэффициент трения, поэтому в процессе работы может нагреваться. Берегитесь статического электричества, при скоростной размотке рулонов – рекомендуется наличие заземления и узла снятия статического электричества.

Упаковка

Рулоны поставляются с намоткой от 10 до 400 м, упакованные в полиэтиленовую плёнку. По запросу, рулоны могут быть порезаны вплоть до ширины 8 мм.