

homablock 290

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гидроизоляция латексная



Показатель	Значение
Общая толщина слоя гидроизоляции в сыром состоянии после высыхания:	$\geq 1,1$ мм $\geq 0,8$ мм
Время сушки (при +20 °С и влажности воздуха 50%) между нанесением слоев: перед укладкой плитки:	не менее 2 часов не менее 12 часов
Термостойкость после высыхания:	от -40 °С до +90 °С
Адгезия:	не менее 1,5 МПа
Водонепроницаемость:	$\geq 1,0$ МПа (W10)
Перекрытие трещин:	$\leq 2,5$ мм
Морозостойкость	не менее F5
Расход указан на 1 м ² на 2 слоя нанесения	
Для гладких оснований, кг/м ²	0,6
Для грубых, пористых оснований, кг/м ²	0,9

НАЗНАЧЕНИЕ

homablock 290 - однокомпонентная гидроизоляция на основе водной дисперсии синтетического латекса и инертных заполнителей, голубого цвета, используемую для гидроизоляции поверхностей стен и пола внутри зданий. После высыхания продукт устойчив к любым конструктивным нагрузкам. Применяется во влажных и сырых помещениях (ванные, душевые, кухни, балконы, закрытые террасы и подобных местах) под последующую облицовку плиткой любого формата.

Для всех типов оснований

Основания

- гипсоволокнистые листы (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), стекло-магnezитовые листы (СМЛ);
- гипсовые штукатурки, гипсолитовые панели, ангидритные основания;
- деревянные панели (ДСП, ЦСП, ОСП);
- конструкции из монолитного и сборного железобетона;
- газобетон/пенобетон;
- стены и перегородки из мелкоштучных блоков;
- цементные и цементно-песчаные стяжки и штукатурки;
- цементные стяжки с водяным и электрическим подогревом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовая к применению
- Повышенная эластичность;
- Высокая водонепроницаемость;
- Усиленная адгезия к основанию;
- Идеально подходит для оснований из листовых материалов (ГКЛ, ГЛВ, СМЛ, Аква-Панель);
- Нанесение любым инструментом: кисть, валик;
- Время высыхания между слоями 2 часа;
- Применяется обогреваемых стен и полов.;

- Не требует дополнительной подготовки перед укладкой плитки;
- Морозостойкая
- Экологически безопасна

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Одного ведра homablock 290 (4 кг) хватит для обработки от 4,5 м² до 6,5 м² поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от масла, жира, разделительных слоев, пыли и отдельных непрочных частиц лака, краски, остатков раствора. Остатки старой краски необходимо удалить механическим способом. Трещины и швы расшить и зашпаклевать.

Неровности основания нельзя выравнять с помощью гидроизоляции. Слабо и умеренно впитывающие, а также мелящиеся основания предварительно рекомендуем обработать грунтовкой homakoll 05 или homakoll 05C Prof.

Для уточнения правильного способа подготовки основания обращайтесь в техническую поддержку компании homa.

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидроизоляция homablock 290 готова к применению. Перед использованием следует выдержать при температуре использования для акклиматизации не менее 24 ч и перемешать.

Гидроизоляция homablock 290 наносится по всей поверхности минимум в два слоя в неразбавленном виде кистью, щеткой или валиком на полностью высохшее загрунтованное основание. Нанесение должно выполняться равномерно тонким слоем. Каждый последующий слой наносится в направлении перпендикулярном предыдущему. Первый изолирующий слой гидроизоляции наносится без пробелов по всей обрабатываемой поверхности. Второй и при необходимости последующие слои наносить только после полного высыхания предыдущего. Минимальный срок высыхания каждого слоя – около 2 часов (при +23 °С и влажности воздуха 50%). Общая толщина покрытия в любом месте не должна быть менее 0,8 мм. Нанесение трех слоев рекомендуется для пористых оснований. Предварительно места стыков стен, стен и пола обработать гидроизоляцией homablock 290 и в еще свежий слой гидроизоляции уложить изоляционную ленту homablock tape, после чего ленту требуется прижать по всей поверхности валиком или гладким шпателем, чтобы избежать воздушных пузырей.

Трубопроводы и отводы в полу аналогично изолировать с помощью гидроизоляционных манжет homa. Манжеты надеваются на трубы и также укладываются в свежий слой гидроизоляции.

Укладка плитки

К укладке плитки и др. облицовочных материалов можно приступать не ранее, чем через 12 часов (при +23 °С и влажности воздуха 50%) после нанесения последнего слоя гидроизоляции.

Очистка

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи воды.

Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом или шлифованием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

СОВЕТ ОТ homa

Необходимо защищать гидроизоляционный слой от воздействия воды в течение не менее 24 часов после нанесения. Расход гидроизоляции homablock 290 будет ниже на гладких, хорошо подготовленных основаниях, на грубых, пористых основаниях расход увеличивается.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40 °С. Выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания. Хранить в сухих помещениях при температуре от -40 °С до +30 °С в стороне от обогревательных приборов. Защищать упаковку от прямых солнечных лучей. Размораживать при комнатной температуре.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°С до +25°С.

[ТУ 20.30.22-024-46057790-2023](#)