



Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном
POLYESTER PUTTY FIBER

Артикул:
R02209 — 0,9 кг
R02218 — 1,8 кг

Отвердитель для шпатлевки
HARDENER FOR POLYESTER PUTTY FIBER



Подложки, подготовка поверхности

Старые покрытия очистить от загрязнений, обработать шлифовальным материалом градации P180-P240, продуть сжатым воздухом и обезжирить.

Алюминий, черную и нержавеющую сталь очистить от загрязнений, обработать шлифовальным материалом градации P120 или шлифовальным войлоком красного цвета, продуть сжатым воздухом и обезжирить.

Не наносить на термопластичные покрытия!

Не наносить на фосфатирующие грунты!

Пропорции смешивания

По весу

POLYESTER PUTTY FIBER	100 г
Hardener for POLYESTER PUTTY FIBER	2-3 г

Нанесение

Жизнеспособность	4 мин при +23 °C
Температура	+15 °C... +30 °C
Относительная влажность воздуха	до 75 %

Сушка

Воздушная сушка при +23 °C	20-30 мин
Инфракрасная сушка	5-8 мин


Обработка

Сухое шлифование	абразив P80-P120
------------------------	------------------

Последующие покрытия

Полиэфирные шпатлевки, фосфатирующие грунты, эпоксидные грунты, акриловые грунты.

Срок годности: 12 месяцев при температуре от +10 °C до +25 °C.



100 : 2-3
pot life 4 min
23°C




apply with
spatula



20-30 min
23°C



5-8 min
60-70 cm



P80-P120