

**PETRONAS**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION X-ROAD**КОД ПРОДУКТА: 2308**

ПРИМЕНЕНИЕ

Fully synthetic transmissions fluid for cars and trucks axles.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 75W-140, SAE J2360, API GL 5, API MT-1, ARVIN MERITOR O76-M, MS 8985 (CHRYSLER), MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 2:0A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, MACK GO-J Performance

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B&C
ЦВЕТ	ASTM D 1500	--	L 1.5
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.865
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	25
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	185
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	165
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 0°C	ASTM D 445	cSt	2100
Brookfield -40°C	DIN 51398	mPas	150.000 MAX
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-45
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	185
КОРРОЗИЯ МЕДИ (3 ч/100°C)	ASTM D 130	--	1A

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА**12/2016**