

АЭРОЗОЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ HOTZ МЕТАЛЛИК 1К РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная металлизированная базовая эмаль HOTZ воздушной сушки представляет собой суспензию эффектных и цветных пигментов в растворе полиэфирной смолы и ацетобутирата целлюлозы с введением целевых добавок.

Используется в качестве базового слоя в двухслойном покрытии с прозрачным лаком. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей.

Декоративный эффект. Быстрая естественная сушка. Большая цветовая гамма. Долговечное покрытие. Хорошая адгезия. Возможность окрашивания небольших участков

ПРОДУКТЫ

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ БАЗОВАЯ HOTZ. МЕТАЛЛИК 1К
ЛАК АКРИЛОВЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подложки	Очищенные и отшлифованные покрытия с акриловым грунтом и все типы заводских покрытий.
Подготовка поверхности	Эмаль наносится на чистую, сухую поверхность, предварительно загрунтованную и отшлифованную. При сухом шлифовании грунта использовать наждачную бумагу P400 – P500, при мокрому – наждачную бумагу P800 – P1000. Удалить все следы продуктов шлифования. Обезжирить. Вытереть насухо чистой салфеткой.
Условия нанесения	Оптимальная температура +20° С Минимальная температура +5° С Относительная влажность, не более 75% Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.
Толщина покрытия	17-25 мкм (2 слоя)

НАНЕСЕНИЕ



Количество слоев:
2 слоя «мокрый по мокрому».



1 баллончик 520 мл = 2.2 м²*



Выдержка между слоями:
Белые, черные, красные базовые эмали - 20 минут
Остальные цвета - 10-15 минут



Режим сушки	20°С	80°С
Монтажная прочность	20 минут	15 минут

Обязательно требуется нанесение защитного слоя прозрачного акрилового лака не ранее, чем через 15-20 минут после нанесения последнего слоя эмали.
Рекомендуется использовать автомобильный акриловый лак.

ВАЖНО! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

* Данные по расходу материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества. Соответствующие потери при нанесении не учитывались.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов!

Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям!
Не вдыхать испарения и брызги!

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Для профессионального применения!


Рекомендуется предварительно обеспечить соответствующие параметры для совпадения оттенка. Количество слоев зависит от выбора цвета подложки грунта-наполнителя. Для базовых эмалей при соблюдении условий нанесения и времени межслойной выдержки после полной полимеризации покрытия допустим блеск более 80 единиц под углом 60°.

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием.

Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.



3.0



ОПАСНО



В КОРЗИНУ