

ЛАК HS 2K 2:1 АКРИЛОВЫЙ
TITANUM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лак с ускоренной сушкой. Изготовлен по технологии конвейерных материалов. Испытан в экстремальных погодных условиях. Долговечен, надежно защищает от внешних воздействий.

Обладает повышенной твердостью и высокой степенью блеска.

Предназначен для точечной, детальной или полной окраски металлических и пластиковых деталей в качестве финишного покрытия.

ПРОДУКТЫ

ЛАК АКРИЛОВЫЙ 2K HS TITANUM
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВОГО ЛАКА HOTZ
РАЗБАВИТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подложки	Базовая эмаль, отшлифованное заводское покрытие.
Подготовка поверхности	- Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом. - Отремонтировать поверхность с использованием шпатлевки (при необходимости). - Загрунтовать поверхность акриловым грунтом. - Нанести базовую эмаль.
Условия нанесения	Оптимальная температура +20 °C Относительная влажность - не более 75%
Подготовка смеси	Пропорции смешивания по весу Лак : отвердитель = 2:1
Разбавление	Разбавитель HOTZ в количестве до 20% от массы смеси лака и отвердителя.
Рабочая вязкость	15-19 сек при 20°C по ВЗ-4
Жизнеспособность	3 часа при 20°C
Выдержка между слоями и перед сушкой	10 минут
Толщина покрытия	30-40 мкм

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА

 Добавить отвердитель HOTZ в соотношении 2 (лак) : 1 (отвердитель) по весу. Тщательно перемешать компоненты.

 Добавить разбавитель HOTZ в количестве до 20% от массы полученной смеси. Довести до рабочей вязкости от 15 до 19 сек.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендованные параметры:

Диаметр сопла: 1,2-1,4 мм
Давление на входе: 1,8-2,2 бар
Расстояние до поверхности: 15-20 см

 Количество слоев:
1,5 - 2 слоя.

 Расход 40 - 60 г/м²*

 Выдержка между слоями и перед сушкой
10 минут при температуре 20°C

Режим сушки	20°C	60°C
Пылесухость	75-90 мин	
Полное высыхание	4 часа	
Монтажная прочность	24 часа	30 минут
Полная полимеризация	5 дней	

* Данные по расходу материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества. Соответствующие потери при нанесении не учитывались.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для профессионального применения!

Внешний вид покрытия существенно зависит от техники нанесения, типа распылительного устройства, давления и т.д. Поэтому рекомендуется предварительно обеспечить соответствующие параметры перед нанесением.

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием.

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Работать в перчатках, избегать попадания на кожу и в глаза.

Опасно. Беречь от огня. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от прямых солнечных лучей и влаги. Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности!



3.0



ОПАСНО



В КОРЗИНУ