

# ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ МАТОВАЯ KERRY SPRAY PAINT KR-6XX



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮНЬ 2024.

### Описание продукта.

Быстросохнущая матовая акриловая эмаль предназначена для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.) эксплуатируемых снаружи и внутри помещения. Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Цветовая палитра изготовлена в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

### Область применения.

Высококачественная акриловая эмаль предназначена для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.) эксплуатируемых снаружи и внутри помещения.

### Свойства.

- быстросохнущая
- образует шелковисто-матовое покрытие
- высокая твердость
- долговечное покрытие
- хорошая адгезия и механическая прочность
- легко наносится на труднодоступные места

### Указания по применению.

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.
  - Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
  - Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут.
  - Окрашиваемые поверхности предварительно очистить, высушить, обезжирить, загрунтовать и отшлифовать.
  - Эмаль наносится с расстояния 25–30 см в 2 или несколько слоёв в зависимости от цвета с промежуточной сушкой между слоями 10 минут при температуре +20 °C.
  - Время сушки «на отлип» при температуре +20 °C — 15–20 минут.
  - Время полного высыхания при температуре +20 °C — 2 часа.
- Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

### Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °C до +50 °C.

### Упаковка.

KR-6XX 650 мл, 12 штук в коробке.

### Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

### Артикулы и цвета.

KR-612 – чёрная матовая  
KR-614 – белая матовая



### Технические данные продукта.

|                                                                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008                                        | Гладкое, однородное без расслаивания, потёков, посторонних включений. Допускается незначительная шагрень.                 |
| Цвет                                                                             | В соответствии с контрольными образцами цвета, картотекой RAL                                                             |
| Время высыхания до степени 3, при 20± 2 °C, ч, не более                          | 1                                                                                                                         |
| Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45°), % не менее | 3                                                                                                                         |
| Адгезия плёнки, баллы, не более                                                  | 1                                                                                                                         |
| Твёрдость покрытия по маятнику Кёнига (А), отн. ед, не менее                     | 0,3                                                                                                                       |
| Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более                                     | 1                                                                                                                         |
| Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее                  | 50                                                                                                                        |
| Укрываемая площадь                                                               | до 2 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской                                        |
| Состав                                                                           | Синтетические смолы, ксилол, метилацетат, пигменты, наполнители, функциональные добавки, пропан, бутан, диметилловый эфир |
| Срок годности                                                                    | 5 лет                                                                                                                     |

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99 | 3 |
| Группа пожарной опасности по НПБ 256-99  | 1 |

По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг». Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, ком. 65. Служба технической поддержки: [kerry@kerry.ru](mailto:kerry@kerry.ru)

Тел: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.