



«ЗАВОД ФИЛИКРОВЛЯ»

Адрес: 123995, Москва, Г-170, ГСП-5, Кутузовский проезд, 16

Отдел сбыта: тел./факс: (499) 148-18-22, (499) 142-42-67

Отдел маркетинга: тел./факс: (495) 983-30-40, 983-30-41

E-mail: market@filizol.ru

<http://www.filimarket.ru>

Лента герметизирующая самоклеящаяся «ГЕРЛЕН»

СТО 73000887-018-2010

Герлен - рулонный однородный эластопластичный материал в виде ленты, изготавливается из синтетических каучуков методом экструзии.

Выпускаются следующие марки ленты «Герлен»:

Герлен-Д Дублированный холстом. Цвет бежевый.

Применяется для герметизации стыков в полносборном гражданском и промышленном строительстве, может использоваться для герметизации швов, стыков, трещин жестяных и шиферных кровель и других ремонтных работ, а так же для защитной изоляции примыканий стеклопакетов к несущей конструкции и гидроизоляции стеновых и кровельных сэндвич-панелей.

Герлен-Т Липкий с двух сторон. Цвет бежевый.

Применяется для обеспечения водонепроницаемости стыков водопропускных труб, тоннельных обделок, плит балластных корыт железнодорожных мостов и др. транспортных сооружений, может использоваться для герметизации швов, стыков, трещин жестяных и шиферных кровель, а также для склеивания между собой и приклеивания к основанию (бетону и др.) кровельных полимерных и битумно-полимерных покрытий. А так же для защитной изоляции примыканий стеклопакетов к несущей конструкции и гидроизоляции стеновых и кровельных сэндвич-панелей.

Герлен-АГ Липкий с двух сторон. Цвет черный.

Применяется для герметизации нежестких стыков между листовыми обшивками и для фиксации резиновых профилей на деталях кузовов автофургонов, герметизации различных неплотностей в автомобиле, а так же используется при монтаже профнастила и гидроизоляции стеновых и кровельных сэндвич-панелей, вентилируемых фасадов, металлических кровель.

Герлен-ФАП Дублированный фольгой. Цвет бежевый.

Применяется для ремонта и герметизации повреждений листов на металлических кровлях, а также для герметизации примыканий кирпичных дымовых труб, стыков бетона, кирпича, камня, стекла и металла. А так же для защитной изоляции примыканий стеклопакетов к несущей конструкции.

Герлен-ОСП Цвет бежевый.

Герметизирующая пароизоляционная лента, дублированная нетканым полотном частично с двух сторон. С обеих сторон имеет самоклеющийся слой. Устанавливается по периметру проёма изнутри помещения. Применяется для внутренней пароизоляции шва окна, приклеивается на пену, тем самым защищая пену от попадания влаги и разрушения. Лента защищает от проникновения влаги из помещения внутрь оконного стыка.

Герлен-ОСВ Цвет серый.

Диффузионная лента водонепроницаемая, но пропускает пар, имеет две полосы герметика, одна для приклеивания к коробке оконного или балконного блока, вторая – для приклеивания к нижнему наружному откосу панели. Устанавливается под оконный слив и под балконной дверью.

Ленты не выделяют во внешнюю среду вредных химических веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утверждённые Министерством здравоохранения. Ленты невзрывоопасны, при эксплуатации и хранении не оказывают влияния на организм человека.

При применении лент герметизируемая поверхность стыков должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, старой покраски и обезжиренной. Нарастивание ленты по длине производится внахлест (величина перехлеста не менее 50 мм) на расстоянии не менее 0,5 м от мест пересечения горизонтальных и вертикальных стыков.

Наклеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Лента должна приклеиваться на все неровности и уступы поверхностей стыков. Работы по герметизации стыков должны выполняться при температуре не ниже минус 10°C.

При транспортировке ленты при температуре ниже 15°C её следует выдерживать перед применением в течении 24 часов при температуре 20°C±2°.

Хранить ленту «Герлен» необходимо в закрытых и сухих помещениях.

Материал имеет сертификат соответствия системы добровольной сертификации «ГОСТ Р».

Гарантийный срок хранения лент: "Герлен-Д", "Герлен-Т", "Герлен-АГ", "Герлен-ФАП", "Герлен-ОСП", "Герлен-ОСВ" – 12 месяцев.

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Норма для марок					
	"Д"	"Т"	"АГ"	"ФАП"	"ОСП"	"ОСВ"
Работоспособен в интервале температур °С	-60...+120	-60...+100	-60...+100	-60...+120	-60...+120	-60...+120
Сопротивление текучести, °С не менее	+120	+100	+100	+120	+120	+120
Водопоглощение, % не более	0,2	0,2	0,3	0,15	0,2	0,2
Прочность связи с бетоном, МПа, не менее	0,1 0,1	0,1 0,1	- 0,1	0,1 0,1	0,1 0,1	0,1 0,1
-со сталью						
Размер ленты (длина (м) / ширина (мм) x толщина (мм))	12/200x3 12/180x3 12/120x3 12/100x3 25/280x1,5 20/200x1,5 20/180x1,5 18/120x1,5 18/100x1,5 18/80x1,5 25/50x1,5	12/200x3 12/120x3 12/100x3 25/200x1,5 25/180x1,5 25/120x1,5 25/100x1,5 25/80x1,5 25/50x1,5	18/45x2 18/30x2 25/25x1,5 25/15x1,5 12/13x3,5	25/45x1 25/50x1,5 25/100x1,5 25/200x1,5 20/60x2 20/80x2 12/200x3	20/80x1,5 20/100x1,5 20/120x1,5 20/180x1,5 20/200x1,5	20/165x1,5 20/100x1,5 20/70x1,5 25/45x1,5