

074254 Алюминиевая лента без лайнера с высокой температуростойкостью (до +150 °C)



Описание:

Лента на основе из алюминиевой фольги с номинальной толщиной 75 микрон и акриловым адгезивом на основе растворителя.

Особенности:

- Отсутствие лайнера упрощает нанесение ленты
- Алюминиевая основа обеспечивает отличное отражение тепла и света
- Высококачественный клей с сильной первоначальной адгезией и удерживающей способностью обеспечивает постоянную герметизацию и надежное склеивание стыков и швов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Хорошая стойкость к старению как в помещении, так и на открытом воздухе
- Низкая способность передачи паров влаги обеспечивает отличное уплотнение

Технические характеристики:

Свойства	Значение	Метод тестирования
Толщина основы	75 микрон	PSTC-133 / ASTM D 3652
Общая толщина	115 микрон	PSTC-133 / ASTM D 3652
Адгезия к стали	15 Н/25 мм	PSTC-101 / ASTM D 3330
Клейкость катящегося шара	15 см	PSTC-6 / ASTM D 3121
Прочность на разрыв	95 Н/25 мм	PSTC-131 / ASTM D 3759
Удлинение	3,5 %	PSTC-131 / ASTM D 3759
Температура эксплуатации	-30 ~ +150 °C	
Температура нанесения	+10 ~ +40 °C	

Область применения:

Используется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для соединения и герметизации стыков и швов воздуховодов. Применяется также в помещении и на улице для монтажа, ремонта, герметизации и маскировки.

Сноска:

Выше приведены цифры для ознакомления, и они не могут рассматриваться как гарантии. Клиентам рекомендуется проверить материалы, чтобы определить пригодность к предназначенному использованию.

Срок хранения:

12 месяцев при хранении в оригинальных коробках при температуре воздуха 21 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

Рекомендации перед использованием:

Поверхность, на которую наносится лента, должна быть чистой, сухой, без масла или других загрязнений.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.