



Техническая информация

Грунтовка концентрат желтая (профи) «GOLDBASTIK BS 01» (для впитывающих оснований)



5 л

10 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- глубоко проникает и закрепляет осыпающиеся поверхности;
- повышает качество, атмосферостойкость и срок службы финишных покрытий;
- увеличивает адгезию (сцепляемость) покрытия к основанию, уменьшает водопоглощение;
- паропроницаема – не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит»;
- быстро сохнет (не более 4 часов);
- не содержит органических растворителей;
- после высыхания образует **желтый** оттенок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	концентрат 1:1
Состав	водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, деионизированная вода
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	желтый после высыхания
Плотность	ок. 1,0 г/см ³
Время полного высыхания	до 4 часов (в зависимости от условий проведения работ)
Готовность к эксплуатации	через 4 часа

Способ нанесения	кисть, щетка, валик
Расход (концентрата 1:1)	50-100 г/м ² или 10-20 м ² /кг
Количество слоев	1-2 слоя
Условия применения	температура воздуха, грунтовки и основания не ниже +5 °С, влажность воздуха менее 80%
Применение	внутри и снаружи помещений
Морозостойкость	нет, не допускать замерзания
Пожароопасность	нет, группа горючести по ГОСТ 30244 - Г1



Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке
Условия хранения	при температуре от +5 до +35 °C

тару утилизировать как бытовой мусор.

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная водно-дисперсионная акриловая глубокопроникающая грунтовка с повышенными укрепляющими свойствами для придания основаниям прочности и влагостойкости, их обеспыливания и пропитки под отделочные, гидроизоляционные и другие покрытия. Предназначена для работ внутри и снаружи помещений перед шпатлеванием, оштукатуриванием, окраской, укладкой керамической плитки, приклеиванием теплоизоляционных плит, устройством самонивелирующихся цементных покрытий на полах и т.п.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха менее 80%. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует полностью удалить шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.

2. **Концентрат.** Взболтать и разбавить водой в отношении 1 к 1, перемешать. Наносить кистью, щеткой или валиком в 1-2 слоя (в зависимости от состояния поверхности) с промежутком не менее 1 часа. Последующие работы после грунтования производить через 4 часа.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35 °C в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Малоопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании грунтовки в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.».
2. Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы изделия. Безопасность.».
3. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.ru.



Сайт: goldbastik.ru
Почта: info@goldbastik.ru

Материалы высшей пробы