



Техническая информация

Грунтовка суперконцентрат бесцветная (профи) «GOLDBASTIK BS 06» (для впитывающих оснований)



5 л

10 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- спецконцентрат;
- эффективно укрепляет поверхность;
- глубоко проникает, упрочняет и снижает водопоглощение основания;
- может применяться внутри и снаружи помещения;
- после высыхания образует бесцветное покрытие;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	концентрат
Состав	водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	прозрачный после высыхания
Плотность	ок. 1,04 г/см ³
Время полного высыхания	до 4 часов (в зависимости от условий проведения работ)
Готовность к эксплуатации	через 4 часа
Способ нанесения	кисть, валик, методом

распыления

— **Расход (концентра)** 20-60 г/м² при т.д. и т.д. в зависимости от применения и соотношения концентрата грунтовки с водой

Количество слоев 1-3 слоя (зависит от впитываемости основания)

— подходит для теплых полов.

Условия применения температура воздуха, грунтовки и основания не ниже +5 °С, влажность воздуха менее 80%

Применение внутри и снаружи помещений

Морозостойкость да, до 5 циклов

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88

info@goldbastik.com

Пожароопасность	нет
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке
Условия хранения	при температуре от +5 до +35 °C

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для работ внутри и снаружи помещений для укрепления слабых оснований, перед укладкой напольных покрытий, шпатлеванием, оштукатуриванием, окраской, оклейкой обоями, укладкой керамической плитки, приклеиванием теплоизоляционных плит, перед заливкой цементных стяжек и самонивелирующих смесей и т.п.»

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует полностью удалить шлифованием, щеткой, скребком или другим подходящим способом. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.

2. **Концентрат.** Взболтать и разбавить водой в зависимости от типа поверхности согласно таблице. Равномерно, без пробелов и образования луж нанести рабочий раствор на подготовленное основание кистью, валиком или методом распыления.

3. Сразу после окончания работ инструмент тщательно вымыть. Затвердевшую грунтовку можно удалить растворителем или механическим способом.

Тип поверхности	Разбавление (концентрат : вода)	Количество слоев
Впитывающая (бетонные, цементно-песчаные, ангидритовые	1:5	1 слой

стяжки)

При подготовке основания под нанесение клея, промежуточного грунтования цементных самонивелирующих смесей или ремонтных составов	1:7	1 слой
--	-----	--------

Сильновпитывающая (ячеистый бетон, газосиликатный блок, штукатурка, шпаклевка и др.)	1:9	1-2 слоя с интервалом не менее 1 часа
--	-----	---------------------------------------

Для укрепления слабых, отслаивающихся оснований	1 этап – 1:9 2 этап – 1:7	3 слоя с интервалом подсушки каждого слоя не менее 1 часа
---	------------------------------	---

3 этап – 1:5

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35 °C в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до 5 циклов, которое не влияет на свойство продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. В случае попадания грунтовки в глаза немедленно промыть их чистой водой и при необходимости обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия».
2. Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы изделия. Безопасность».
3. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.