

Клей контактный для пола и стен «GOLDBASTIK BF 65» (для большинства оснований)



**ФОТО ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПНО**

6,5 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- легкое нанесение;
- длительная контактная клейкость;
- превосходная начальная и конечная клеящая способность;
- может применяться для теплых полов и под мебель на роликах;
- реактивируется с помощью фена;
- устойчив к замораживанию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый к применению
Состав	сополимерная дисперсия, загуститель, консервант, функциональные добавки, вода
Консистенция	средняя вязкость
Цвет покрытия	бежевый после высыхания
Плотность	ок. 1,30 г/см ³
Время подсушки	20-40 минут и более до полного высыхания (на впитывающих основаниях)

60-120 минут до полного высыхания (на невпитывающих основаниях)

Время укладки	ок. 4 часов после полного высыхания*
Время высыхания	24 часа
Готовность к эксплуатации	через 24 часа
Способ нанесения	коротковорсный валик
Расход	250-500 г/м ²
Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +15°C, влажность воздуха < 75%
Применение	внутри помещений

Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание
Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от +5 до +30 °C
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке

* В зависимости от условий проведения работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Водно-дисперсионный контактный клей с сильной начальной и конечной адгезией для двухстороннего приклеивания пробковых напольных и настенных покрытий; ковровина и защитных кантов из ПВХ и резины на ступени лестниц; мягких и изогнутых плинтусов из ПВХ, линолеума, каучука; ковровых и текстильных покрытий в рулонах и плитке, с различными подложками; ПВХ покрытий и бытового линолеума, натурального линолеума, каучука, изоляционных подложек, в т.ч. для приклеивания на ступеньках и лестницах. Для использования на впитывающих и невпитывающих минеральных основаниях, а также на основаниях из металла, древесины, плит ДСП и OSB.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15 °C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости основание следует прогрунтовать и выровнять специальным самонивелирующимся составом или шпатлевкой. Рулонные материалы должны быть предварительно раскроены и выдержаны в раскатанном состоянии не менее 2-х суток для распрямления и удаления заломов. В случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.

2. **Перед применением тщательно перемешать.** Нанести клей насыщенным равномерным слоем с помощью коротковорсного валика на основание и изнаночную сторону покрытия, и дать ему полностью высохнуть (1- 2 часа при температуре воздуха +20 °C). Время высыхания можно

сократить с помощью тепловой пушки, вплоть до 20 минут. После высыхания клея максимальное время укладки составляет ок. 4 часов.

3. Уложить покрытие, плотно прижать и прикатать валиком, особенно в области швов.

4. В случае если обе поверхности, покрытые клеем, полностью высохли и время укладки истекло, восстановить адгезию можно путем нагрева клеевых поверхностей с помощью строительного фена. Аналогичным способом осуществляется корректировка уложенного покрытия. Термическая реактивация доступна только в течение нескольких дней.

5. Загрязнения клеем следует очистить водой до его высыхания. Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течение 24 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30 °C в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -20 °C (не более 5 циклов), которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Проветривать помещение в процессе выполнения работ и в период сушки. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно не меньше минуты промыть их водой.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ ВУ 191905626.018-2022.

2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.

3. Не подлежит обязательной сертификации.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.ru.