

QUICK CLEAR HS

Категория продукта Двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак.

Область применения

Лак предназначенный для всех типов ремонтной окраски. QUICK CLEAR HS обладает высокой степенью глянца и повышенной стойкостью к царапинам. Не добавляет желтизны и других оттенков краске. Применяется как для быстрого локального ремонта, так и для полной окраски автомобиля. В стандартных условиях вентиляции и температуре (20°C) лак QUICK CLEAR HS не требует разбавления. При высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой поверхности можно добавить 5-10% растворителя **GL RS 2K Thinner**.

Технические характеристики

Цвет: прозрачный	Плотность: 0.95 –0.97 g/cm ³
Степень глянца : 100%	Плотность отвердителя: 0.98 –0.99 g/cm ³
VOC 2004/42/IIIB(e)(840) max. 840 g/l	Срок годности: 24 месяца от даты производства

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/3) определяет предельную величину VOC на уровне 540[г/л].

Применение

Разработан для использования с базовыми красками на сольвентной и водной основе.

Примечание

Тщательно перемешать перед использованием.

Превосходно растекается.

Температура воздуха и окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.

Помещения должны хорошо проветриваться.

Окрасочное оборудование следует очищать сразу после применения.

При использовании пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.

После применения емкости с продуктами следует плотно закрыть.

При необходимости полученное покрытие может быть отполировано после полного высыхания.




В течение 24 часов покрытие на основе QUICK CLEAR HS может быть перекрашено без предварительного шлифования.

Вся информация отраженная в данном документе получена путем лабораторных исследований. Мы ведем постоянный контроль качества продукции в целях предотвращения нежелательных последствий ремонта. Мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании и неправильном хранении наших продуктов а так же за работу, которая не соответствует профессиональным правилам. Информация, содержащаяся в данном документе, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данного документа.

QUICK CLEAR HS

Технология применения

Двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак.

	Грунт Отвердитель	QUICK CLEAR HS QUICK CLEAR HS	По весу 100г 51г	По объему 2 части 1 часть
	Вязкость при 20°C DIN 4			
	Жизнеспособность:			
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP: Давление на входе: Количество слоев:			1.3-1.4 мм 2,0 бар 2 слоя
	Между слоями 3-5 минут Перед включением сушки 10 минут под вентиляцией.			
	Монтажная прочность 60°C – 10-15 минут 20°C – до сборки 3-5 часов Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения			
	Короткие волны 8-10 миут.			

Общие примечания

Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!

Температура воздуха и окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны
 Помещения должны хорошо проветриваться
 Окрашочное оборудование следует очищать сразу после применения
 При использовании пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов
 После применения емкости с продуктами следует плотно закрыть

