




Universal Filler 3+1

Универсальный грунт-наполнитель



Universal Filler 3:1
Универсальный акриловый грунт-наполнитель
Обладает адгезией ко всем видам поверхностей:

- ✓ оцинкованная сталь
- ✓ сталь
- ✓ алюминий
- ✓ пластик
- ✓ старое ЛКП

Содержит антикоррозионные добавки, защищает от коррозии места, шлифованные до голого металла. Изолирует проблемные подложки предотвращает разрушение ранее нанесенных лакокрасочных покрытий неустойчивых к целлюлозным или другим агрессивным растворителям. Хорошо растекается, легко шлифуется

Технология применения

Универсальный грунт-наполнитель



Обработать абразивом P240-P320 и обезжирить **Green Line RS Silicone Remover**.



Грунт Universal Filler 3+1	3 части
Отвердитель Universal Filler 3+1	1 часть
Разбавитель 2K Thinner	5-10%




30-50 сек.



Около 60 мин при 20°C



Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP:	1.5-1.8 мм
Давление на входе:	1,5-2,2 бар
Количество слоев:	2-3 слоя
Толщина сухого слоя:	80 мкм



Между слоями – до матовения (5-10 минут)
Перед сушкой – 10 минут



20°C 3-4 часа
60°C 25мин
Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения



Сухое шлифование	
Машинное шлифование:	P 320÷P500.
Шлифование вручную:	P360÷P500
Шлифование с водой	
Шлифование вручную:	P600÷P1000.



На Грунт 3:1 можно наносить:

- ✓ 2-компонентные акриловые эмали.
- ✓ 1-компонентные базовые краски

Подготовка поверхности

Изолирующий Грунт 3:1 можно наносить на:

- ✓ Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- ✓ Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- ✓ Полиэфирные шпатлевки.
- ✓ Эпоксидные грунты.
- ✓ Реактивные грунты.
- ✓ Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.

Общие примечания

- ✓ **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- ✓ Температура воздуха и окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны
- ✓ Помещения должны хорошо проветриваться
- ✓ Окрасочное оборудование следует очищать сразу после применения
- ✓ При использовании пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов
- ✓ После применения емкости с продуктами следует плотно закрыть

Технические характеристики продукта

Цвет: серый

Степень глянца : матовый

Плотность: 1,53-1,55 g/cm³

Плотность отвердителя: 0,98 g/cm³

VOC для смеси= 538 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/3) определяет предельную величину VOC на уровне 540[г/л].

Срок годности: 12 месяцев от даты производства

Вся информация отраженная в данном документе получена путем лабораторных исследований. Мы ведем постоянный контроль качества продукции в целях предотвращения нежелательных последствий ремонта. Мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании и неправильном хранении наших продуктов а так же за работу, которая не соответствует профессиональным правилам. Информация, содержащаяся в данном документе, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данного документа.