

## SMART Filler 3:1

Категория продукта Универсальный 2К грунт-наполнитель «мокрый на мокрое» версия.

### Область применения

Универсальный 2К грунт наполнитель предназначен для нанесения, как на отдельные детали, так и для полной окраски автомобиля. Имеет версию: шлифуемую и «Мокрый по Мокрому». Содержит антикоррозионные добавки, защищает от коррозии места, прошлифованные до голого металла. Обладает адгезией ко всем видам поверхностей: оцинкованная сталь, сталь, алюминий, пластик, старое ЛКП.

### Технические характеристики

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Цвет: светло-серый, черный | Плотность: 1,418 g/cm <sup>3</sup>             |
| Степень глянца : матовый   | Плотность отвердителя: 0,969 g/cm <sup>3</sup> |
| VOC для смеси= 538 [г/л]   | Срок годности: 12 месяцев от даты производства |

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/3) определяет предельную величину VOC на уровне 540[г/л].

### Подложки

Можно наносить на предварительно матированные и обезжиренные.:

- ✓ Сталь.
- ✓ Гальванизированная сталь.
- ✓ Оцинкованную сталь.
- ✓ Алюминий
- ✓ Эпоксидные грунты.
- ✓ Реактивные грунты .
- ✓ Старые ЛКП стойкие к растворителю..

### Примечание

Тщательно перемешать перед использованием.

Превосходно растекается. После образует ровную поверхность без образования шагрени.

Выдержка между слоями до матования.

### Подготовка поверхности

Очистить поверхность с применением SILICONE REMOVER

Шлифовать сталь с P80-P150, алюминий с P150-P180, новая деталь в катафорезе, ранее загрунтованная деталь грунтом наполнителем и гальванизированная сталь с P240, старое ЛКП стойкое к воздействию растворителя с P320.




Очистить поверхность с применением SILICONE REMOVER

Вся информация отраженная в данном документе получена путем лабораторных исследований. Мы ведем постоянный контроль качества продукции в целях предотвращения нежелательных последствий ремонта. Мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании и неправильном хранении наших продуктов а так же за работу, которая не соответствует профессиональным правилам. Информация, содержащаяся в данном документе, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данного документа.

## SMART Filler 3:1

### Технология применения

#### Универсальный грунт-наполнитель

|                                                                                     |                                                                   |              |                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
|    | Грунт                                                             | SMART FILLER | По весу               | По объему |
|                                                                                     | Отвердитель                                                       | SMART FILL   | 100г                  | 3 части   |
|                                                                                     | Разбавитель                                                       | 2K Thinner   | 21г                   | 1 часть   |
|                                                                                     |                                                                   |              | 23г                   | 35%       |
|    | Вязкость при 20°C<br>DIN 4                                        |              | 17-19 секунд.         |           |
|    | Жизнеспособность:                                                 |              | Около 60 мин при 20°C |           |
|    | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP:                              |              | 1.3-1.5 мм            |           |
|                                                                                     | Давление на входе:                                                |              | 2,0 бар               |           |
|                                                                                     | Количество слоев:                                                 |              | 1 или ½+1 слоя        |           |
|                                                                                     | Толщина слоя:                                                     |              | 20-30 мкм             |           |
|  | Между слоями – до матовения<br>Перед нанесение эмали (5-10 минут) |              |                       |           |

### Общие примечания

\* В случае нанесения на реактивный грунт Anticorrosive primer, грунт в версии «мокрый на мокрое», SMART FILLER должен быть окрашен не позднее 20 минут!

#### Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!

Температура воздуха и окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны

Помещения должны хорошо проветриваться

Окрасочное оборудование следует очищать сразу после применения

При использовании пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов

После применения емкости с продуктами следует плотно закрыть