



Техническая информация

Пропитка для камня, гидрофобизирующий состав «GOLDBASTIK BL 40». Концентрат 1:2



1 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для любых минеральных оснований;
- защищает от воздействия осадков и влаги;
- придает водоотталкивающие свойства;
- предотвращает растрескивание;
- увеличивает срок службы материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	концентрат 1:2
Состав	силан/силоксановая эмульсия на водной основе
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	бесцветный
Плотность	ок. 1,065 г/см ³
Готовность к эксплуатации	после полного высыхания поверхности (не менее 24 часов)
Способ нанесения	распылитель, кисть, валик
Расход рабочего раствора	песчаный, известково-

(при нанесении в 2 слоя)

песчаный, искусственный камень, минеральная штукатурка – 300 г/м²; пористый бетон, газобетон – 500 г/м².

Количество слоев	2 слоя без промежуточной сушки
Условия применения	температура воздуха, средства и основания не ниже +5 °C
Применение	внутри и снаружи помещений
Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание
Пожароопасность	нет



Условия хранения при температуре от +5 до +25°C

Гарантийный срок хранения 3 года, в заводской невскрытой упаковке

бетонов, штукатурных смесей для снижения водопоглощения и существенного увеличения морозостойкости. Пропитка не нарушает воздухообмен. Обеспечивает защиту на срок до 10 лет.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

GOLDBASTIK BL 40 – это современная, высокоэффективная, нетоксичная для людей и животных многокомпонентная система силан/силоксанов на водной основе. После нанесения и высыхания средства обработанная поверхность приобретает водоотталкивающие свойства, при этом внешний вид материалов и паропроницаемость полностью сохраняются. В результате этого строительные материалы приобретают новые свойства, которые существенно улучшают их эксплуатационные характеристики: уменьшается влажность материала, увеличивается морозостойкость и срок службы, снижается теплопроводность, повышается устойчивость к атмосферным воздействиям, поверхность приобретает грязеотталкивающий эффект – загрязнения (пыль, копоть, сажа) легко смываются дождем либо водой из шланга. Также достигается снижение расходов на содержание зданий – отопление, мойку, чистку, плановые ремонтные работы на фасадах.

НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BL 40 – водоотталкивающая и влагоизолирующая пропитка для минеральных строительных материалов. Применяется для защиты фасадов зданий, памятников, тротуарной плитки, облицовочного камня, цоколя, крыш и т. п. от воздействия влаги и окружающей среды. Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, снижает водопоглощение, существенно увеличивает срок службы, предотвращает преждевременное старение и разрушение материалов. Защищает от сырости, плесени, мха, лишайников. Снижает теплопроводность материалов, тем самым экономит расходы на отопление зданий. Подходит для пропитки любых впитывающих минеральных оснований: кирпич, бетон, шифер, газобетон, тротуарная плитка, все виды натурального и искусственного облицовочного камня. Также применяется в качестве добавки при производстве тротуарной плитки,

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внимание! Не наносить на глянцевые/лакированные поверхности! Убедиться, что основание обладает впитывающими свойствами.** Поверхность должна быть сухой и свободной от загрязнений, цементных пятен и биопоражений (плесень, мох, лишайники). Для очистки можно использовать специальные средства GOLDBASTIK: от цементных загрязнений – BL 41, от высолов – BL 42, от биопоражений – BL 43. Рекомендуется предварительная обработка минеральных поверхностей от возможного появления высолов средством GOLDBASTIK BL 42.
- Развести концентрат водой в соотношении 1:2. Обильно нанести рабочий раствор сверху вниз при помощи кисти, валика либо распылителя. Рекомендуется двукратное нанесение. Второй слой наносить на еще влажный первый слой. Рабочий раствор должен быть использован в течение 24 часов.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания свойства пропитки сохраняются.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания концентрата в окружающую среду. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

- Соответствует требованиям ТУ.





2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.ru.

