



Ультростойкая латексная краска для стеклохолста



Описание продукта и область применения

Ультростойкая латексная краска Oscar для стеклохолста – готовая к использованию интерьерная краска на водной основе.

Краска Oscar предназначена для окрашивания поверхностей, оклеенных малярным стеклохолстом Wellton или Oscar с открытой структурой. В процессе окрашивания краска Oscar одновременно полностью перекрывает за 2 слоя стекловолоконную структуру стеклохолста, позволяя исключить процедуру шпатлевания стеклохолста, и создаёт прочное финишное лакокрасочное покрытие поверхности.

Краска Oscar также может использоваться при окрашивании любых подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений с нормальной и умеренной влажностью.

Тип

Латексная воднодисперсионная, готовая к применению краска для внутренних работ.

Свойства

- ▶ высокоукрывистая, за 2 слоя перекрывает стекловолоконную структуру малярных стеклохолстов;
- ▶ ультростойкая, идеальна для помещений с повышенной проходимостью и высокими эксплуатационными нагрузками (гостиные, коридоры, прихожие, кухни, офисы, детские сады, школы, медицинские учреждения и т.п.);
- ▶ срок службы не менее 10 лет;
- ▶ не препятствует диффузии, воздухопроницаемая;
- ▶ хорошо моется;
- ▶ водостойкая при статическом воздействии жидкости;
- ▶ устойчива к неабразивным чистящим и дезинфицирующим бытовым средствам;
- ▶ на водной основе, без растворителей;
- ▶ экологичная, обладает нейтральным запахом;
- ▶ пожаробезопасная;
- ▶ морозостойкая.
- ▶ обладает высокой адгезией к поверхностям всех типов;
- ▶ отличается экономичным расходом на основных поверхностях;
- ▶ тиксотропная, легко и ровно наносится ручным малярным инструментом без брызг и потёков;

Упаковка

Ведро пластмассовое массой нетто 14 кг. Конструкция предохраняет упаковку от несанкционированного вскрытия и исключает подтекания при транспортировке.

Внешний вид

Однородная масса белого цвета без посторонних включений.

Внешний вид покрытия

Однородное покрытие белого цвета без кратеров, пор, морщин и посторонних включений.

Цвет

Базовый цвет – белый. Применяется ручная и компьютерная колеровка по основным колеровочным системам. Рекомендованная система компьютерной колеровки – Dulux Acomix. База для колеровки – BW. Эталонная краска – Dulux Bindo 7. Коэффициент колеровки – 0,75. Для того чтобы заколеровать 10 литров краски Oscar POs14 необходимо при выборе параметров компьютерной колеровки выбрать краску Dulux Bindo 7, объём – 7,5 литров, базу – BW.

Степень глянца

По степени глянца, измеренном на блескомере под углом 45°, краска относится к матовым (показатель измерения 3,7%).



Состав

Латекс, вода, загуститель (гидроксиэтилцеллюлоза), пигмент (диоксид титана), наполнители (микротальк, мрамор), пластификаторы, ПАВ, антисептики, добавки, повышающие морозостойкость.

Технические параметры*

- ▶ Плотность – около 1,4 г/см³.
- ▶ Степень перетира (значение максимального размера измельчённых твердых частиц в лакокрасочном материале) – 25 мкм.
- ▶ Толщина сухого слоя – 100–150 мкм, E2.
- ▶ Массовая доля нелетучих веществ – 67,8%.
- ▶ Укрывистость по DIN EN 13300 при выходе 300 г/м² – Класс 1 (максимальная укрывистость за 1 слой).
- ▶ Динамическая вязкость по Брукфильду LVT при температуре 20±2°C, 64/3 – 45600 мПа·с.
- ▶ Влажное истирание (истираемость) по DIN EN 13300 – Класс 1 (высший, < 5 мкм при 200 проходах специальной губкой).
- ▶ Стойкость к статическому воздействию жидкостей по ГОСТ 9.403 (метод погружения) – водостойкая, без отслоений, вздутий, расстрескиваний, пузырения и других дефектов.
- ▶ Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008) – 3 класс (W₃ – низкий).
- ▶ Водопроницаемость (w) – ≤ 0,1 [кг/(м²·ч^{0,5})] (W₃ – низкая).
- ▶ Морозостойкость по ГОСТ Р 52020 – до 5 циклов замораживания/размораживания.
- ▶ Класс пожарной опасности материала – КМ1.
- ▶ Блеск покрытия при 45° – 3,7% (матовый).
- ▶ Показатель активности водородных ионов – 8,6 ед. pH.
- ▶ Время высыхания до 3 степени при 20±2°C и относительной влажности 65±5% – 75 минут.
- ▶ Срок службы покрытия – не менее 10 лет (подтверждено испытательной лабораторией лакокрасочных материалов и покрытий ООО НПО «Лакокраспокрытие»).

*При колеровке возможны незначительные отклонения в технических данных.



Ультростойкая латексная краска для стеклохолста

Подходящие основания для окраски

Применяется для окрашивания:

- ▶ наклеенных на поверхность стен и потолков полотен малярных стеклохолстов с открытой структурой;
- ▶ поверхностей, устроенных из бетона, гипсовых и цементных штукатурок и стяжек, гипсокартонных и гипсоволоконных листов, пазогребневых и цементностружечных, древесностружечных и древесноволокнистых плит, кирпича, лёгкого и ячеистого бетона, ангидритных стяжек, кладок из натурального камня;
- ▶ полотен малярного и ремонтного флизелина, грунтованного малярного стеклохолста.

Основания должны быть свободны от загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими. В зависимости от состояния основания перед нанесением ультростойкой латексной краски Oscar необходимо обработать поверхность укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения Oscar. Старые глянцевые покрытия перед окрашиванием зашкурить и очистить от пыли.

Метод нанесения

Рекомендуемое количество слоёв ультростойкой латексной краски Oscar при стандартном окрашивании – 2. При необходимости допускается нанесение более 2-х слоёв краски, что увеличивает прочностные параметры покрытия и удлиняет срок его службы.

При окрашивании малярного и грунтованного стеклохолста, малярного и ремонтного флизелина ультростойкая латексная краска Oscar наносится кистью или валиком для водных ЛКМ (длина ворса – 8-12 мм).

Выполнение работ

После вскрытия упаковки хорошо перемешать краску. При необходимости использовать ванночку для краски, в том числе при отсутствии уверенности, что в рамках текущих работ будет израсходован весь объём краски из вскрытой заводской упаковки, или решётчатую насадку на ведро.

Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения Oscar.

Грунтовочное покрытие (первый слой) выполнить ультростойкой латексной краской Oscar, при необходимости разбавленной на 7-10% холодной чистой водой, при помощи валика (кисти) для водных видов ЛКМ с длиной ворса 8-12 мм.

Финишное покрытие (второй слой) нанести ультростойкой латексной краской Oscar в неразбавленном виде при помощи валика (кисти) для водных видов ЛКМ с длиной ворса 8-12 мм не ранее чем через 12 часов после нанесения первого слоя. При необходимости, нанесите третий слой ультростойкой латексной краски Oscar не ранее чем через 12 часов после нанесения второго слоя.

ВНИМАНИЕ!

Наклеенный на поверхность материал окрашивать только после полного высыхания.

Расход

В зависимости от способа нанесения, типа и впитывающей способности поверхности, температурно-влажностных условий проведения работ – 350 г/м² (суммарный расход на 2 рекомендованных слоя).

Точный расход определяется пробным нанесением на поверхность.

Условия применения

Ультростойкая латексная краска Oscar должна применяться в температурных пределах основания и окружающего воздуха от +5°C до +35°C.

При температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65% через 8-12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке.

При более низкой температуре, выходящей за рекомендованные температурные рамки, и отличных от нормы показателей влажности воздуха (более 65%-70%) время сушки необходимо увеличивать.

Условия и срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 4 года с даты изготовления. Хранить в прохладном месте. Начатую ёмкость хранить плотно закрытой.

ВНИМАНИЕ!

При транспортировке или длительном хранении размещайте вёдра не более чем в 4 яруса и используйте прокладки из листового гофрокартона между ярусами. Максимальная нагрузка - не более 30 кг.

Указания по безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль. Не допускать попадания большого количества краски в канализацию, водоёмы и грунт.

Очистка инструментов

Инструменты промыть водой сразу после использования, не допуская засыхания остатков краски на инструментах.

Утилизация

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.



Ультростойкая латексная краска для стеклохолста

Технические консультации

Если вы имеете дело с ситуациями, не упомянутыми в данном техническом описании, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим вам подробную консультацию с учётом специфики конкретной ситуации.

Бесплатный телефон Горячей линии по России 8-800-200-07-03 (с 09:00 до 17:00 мск).

Электронный адрес для обращений: zapros@alaxar.ru.

Произведено на основании

ТУ: 20.30.11-009-67984431-2021.

Производитель

ООО «Оскар Восток»

Юридический адрес: Россия, 140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20 А, этаж 1, помещение 3, комната 107.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды $+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $60\% \pm 10\%$. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием.