

Техническая информация.

SVER Sealer 002

Описание.

Sealer 002 (Силер)- упрочняющая и обеспыливающая гидрофобная пропитка для любой бетонной поверхности.

Применяется для защиты, упрочнения, обеспыливания и противодействия влаге на любой бетонной поверхности:

- бетонные полы и стяжки
- фундаменты;
- отмостки, бетонные дорожки, тротуарная бетонная плитка;
- стены, потолки;
- бетонные колодцы и другие уличные элементы конструкции на основе бетона

Обладает гидрофобными свойствами.

Готовый к применению состав.

Применяется для внутренних и наружных работ.

В результате использования пропитки поверхность приобретает водоотталкивающие свойства, повышается твердость и износостойкость бетонной поверхности.

Фасовка/Упаковка.

Металлическое ведро 10, 20 л.

РАСХОД/ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

Расход силера составляет 0,15 кг на 1 кв.м.

Нанесение в 1-3 слой.

Также возможно использование для защиты газобетона, гипсокартона, кирпича и цементной штукатурки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов;
- препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию;
- придает бетону водоотталкивающие свойства,
- отличается быстрым и простым применением.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основной принцип подготовки поверхности - основание должно быть свободно от какого-либо покрытия, пленки или загрязнений, которые могут препятствовать впитыванию силера в бетон. Перед нанесением силера на бетонную поверхность необходимо оценить ее состояние. В одних случаях поверхность должна быть подвергнута абразивной обработке со снятием верхнего слоя, в других случаях – просто очищена. Если на поверхности присутствует слабый поверхностный слой («цементное молочко»), акриловое, эпоксидное покрытие или краска, то пол должен быть подвергнут абразивной обработке с помощью шлифовальной машины с алмазными шлифовальными сегментами, до полного удаления слабого слоя или покрытия.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Распылитель или велюровый валик, или кисти, стойкие к растворителям. После использования очистите инструмент с помощью растворителей.

НАНЕСЕНИЕ

Sealer 002 является однокомпонентным готовым к нанесению составом. Наносится при температуре от +4°C до +30°C тонким равномерным слоем на отвердевший бетон валиком, кистью или распылителем.

Не рекомендуется наносить силер под воздействием прямых солнечных лучей. Воздействие солнечного излучения на не полимеризованный силер может повлечь изменение цвета в виде желто-зеленого оттенка на поверхности.

Не допускается нанесение силера на бетон в присутствии воды и иных жидкостей на поверхности. Запрещается разбавлять силер.

Важно! Не допускать перерасхода силера на поверхности. Необходимо убедиться в равномерности распределения силера без наплывов.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Для ухода за полом рекомендуется применять обычную влажную уборку и использовать щелочные моющие средства (не ранее 14 дней после обработки бетона). Силер не является постоянным покрытием, а служит лишь временной защитной мерой для бетонной поверхности от преждевременной влагопотери. Если необходимо удалить полимеризовавшийся Силер, то сделать это можно только механическим способом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ. СРОК ГОДНОСТИ.

Материал упаковывается в металлические ведра по 10 или 20 кг.

Срок хранения - 1 год в не вскрытой, герметичной неповрежденной таре в сухих условиях. Остатки материала следует хранить в таре производителя, плотно закрыв крышкой. Беречь от огня и источников воспламенения. Продукт может храниться и транспортироваться при отрицательной температуре. Перед нанесением рекомендуется нагреть пропитку до положительных температур, макс. до 23°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с силером необходимо избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться респиратором и другими средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Требуется обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, при 23°C, г/куб.см	0.9 — 0.95
Массовая доля нелетучих веществ, %	25
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм и при 23°C, с	10 - 20
Время высыхания до степени 3 при 23°C, ч	Не более 2
Токсичность	Содержит растворители
Упаковка	ведро 10, 20 л

Тестовый участок.

Для подтверждения правильности выбранной конструкции покрытия, способов подготовки основания, применяемых инструментов, оборудования, качества материалов и квалификации бригады укладчиков рекомендуется произвести тестовое нанесение.

Для этого на объекте выделяется участок площадью 5-50 м², на котором выполняется весь комплекс предусмотренных проектом работ. Чем больше тестовый участок, тем больше вероятность получить наиболее достоверный результат.

Ограничение ответственности.

Информация технического описания, а также рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического опыта их применения, при условии правильного хранения и нормальных условий нанесения в соответствии с рекомендациями. В связи с тем, что мы не имеем возможности контролировать процесс хранения, укладки материалов и/или условий эксплуатации выполненных покрытий, мы несем ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантируем его соответствие нашим стандартам. ООО «СВЕР-ПРОМ» не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Указанные данные рассматриваются только как общее руководство - для более подробной консультации и/или обучения необходимо обращаться в службу технической поддержки ООО «СВЕР-ПРОМ». Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, ООО «СВЕР-ПРОМ» оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.



+7 (495) 142-71-84
+7 (977) 697-60-12



info@sverprom.com
sverprom.com



Московская область, г. Старая Купавна,
ул. Большая Московская д 3, 2 этаж, каб. 49