

Perfofloor PUR 653

Применение: Однокомпонентная полиуретановая грунтовка глубокого проникновения, используемая перед нанесением выравнивающих смесей и покрытий на впитывающие и невпитывающие основания. Грунтовка может использоваться самостоятельно в качестве противопылевого покрытия, устраняющего эффект осыпающегося бетона.

Свойства: Низкая вязкость - позволяет нанести тонкий равномерный слой, обеспечивает экономичность.

Возможность введения красителя или других маркеров.

Хорошее взаимодействие с большинством клеевых систем для укладки различных покрытий.

Технические параметры

Основа:	преполимер полиуретана
Цвет:	желтовато-коричневый оттенок в массе.
Консистенция (смеси):	Подвижная жидкость
Плотность (смеси):	1,15 - 1,18 г/см ³
Вязкость смеси (по Брукфильду)	около 200 ± 50 мПа·с (Шп. 2, 20 об/мин)
Время достижения степени 3:	около 90-120 мин (зависит от влажности)
Способ нанесения:	валик, кисть, аппликатор, распыление
Расход:	от 150 до 400 г/м ² (по необходимости)
Очиститель/разбавитель:	PerfoCLEAN 1.50
Время высыхания:	от 2 до 4 часов в зависимости от основания

Инструкция по применению:

Обрабатываемое основание должно быть предварительно подготовлено – сухое, обеспыленное, чистое и прочное.

Грунтовка должна быть предварительно кондиционирована для набора комнатной температуры (рекомендуется в диапазоне +7...+30°C). Нанесите грунтовку на подготовленное основание с использованием ворсистого валика равномерно раскатывая грунтовку по основанию, не оставляя луж, потеков и утолщений. Основания с избыточной впитываемостью можно грунтовать повторно через как минимум 10 часов.

Пешеходные нагрузки покрытие выдерживает уже через 12-18 часов после нанесения, повышенные, такие как погрузчик или другая грузовая техника – через 5-7 суток (в зависимости от температуры).

Для получения наилучших результатов температура поверхностей должна быть не ниже +10°C.

Очистка и разбавление: используйте фирменный разбавитель **PerfoCLEAN 1.50**.

Упаковка: канистра 5 кг, ведро 25 кг

Срок хранения: не менее 12 месяцев от даты производства

Данные, представленные в техническом описании, получены в результате нашего опыта и собственных технических испытаний. Для получения наилучших результатов рекомендуем проводить собственные испытания перед запуском в производство.