

EI 310

Классификация

AWS/ASME SFA - 5.4 E310-16

EN ISO 3581 - A E 25 20 R 32

TS EN ISO 3581 - A E 25 20 R 32

DIN M. No. 1.4842

Paslanmaz Çelikler için Örtülü Elektrod -

Одобрения и Сертификаты								
CE	TSE	TUV						
Kullanıldığı Ana Malzemeler								
EN	Материал	ASTM						
GX40CrSi24	1.4745							
GX40CrNiSi27-4	1.4823							
GX25CrNiSi20-14	1.4832							
X12CrNi23-13	1.4833	309S						
GX40CrNiSi25-12	1.4837							
GX15CrNi25-20	1.4840							
X15CrNiSi25-21	1.4841	314						
	1.4842	310						
X8CrNi 25-21	1.4845	310S						

Özellikleri ve Uygulama Alanları

Электрод с рутиловым покрытием для сварки жаропрочных сталей и литых стальных изделий из этого типа стали, обеспечивающий металл сварного шва в виде полностью аустенитной нержавеющей стали с содержанием 25% Сг и 20% Ni. Металл сварного шва обладает устойчивостью к постоянному воздействию рабочих температур до 1200 °С и образованию оксидов до 1250 °С. Отличается особой устойчивостью к образованию растрескивания под воздействием высоких температур. Обладает высокой ударной прочностью при низких температурах. Металл сварного шва обладает низкой коррозионной стойкостью к воздействию серосодержащих газов. Пригоден для сварки на переменном и постоянном токах.



Kaynak Metalir	nin Tipik Kimyasal Özellikl	eri				
Тип Анализа		С	Si	Mn	Cr	Ni
Сварочный Металл	0.10	0.60	1.65	25.50	21.00	
Kaynak Metalir	nin Tipik Mekanik Özellikle	eri				
Test Şekli	Akma Dayanımı (N/mm²)	Çekme Dayanımı (N/mm²)		Удлинение (%)	Çentik Darbe Dayanımı ISO-V (J)	
Kaynak Sonrası	440	600		30	20°C → 70	



Информация О Приложении Kullanılabilecek Kaynak Pozisyonları Тип тока: PA PB PC PD PE Параметры и Эффективность Сварки Kaynak Metali Yığma Сварочный Депозит (кг)/1кг Количество Электродов / 1 кг Эффективность(%) Akım Çap x Uzunluk Потребляемый Электрода Hızı (kg/saat) (A) Сварного Депозита (mm) 5.00x350 160-0,56 23 2,09 106 220 3.25x300 80-0,54 62 1,39 106 120 4.00x350 110-0,56 33 106 1,89 160 2.00x300 50-0,55 143 0,79 107 70 2.50x300 50-0,55 98 0,96 107 80

Ürün Kodu	Çap X Uzunluk (mm)	Количество в Коробке (~)	Kutu Ağırlığı (kg)	Количество Ящиков В Упаковке	Koli Ağırlığı	Тип Упаковки
13013DDEM2	2.00x300	208 КГ	2.5	3	8.0	Пластиковая Коробка
13013DJEM2	2.00x300	146 КГ	1.8	10	16.3	Вакуумная Упаковка
13013GDEM2	2.50x300	138 КГ	2.5	3	8.1	Пластиковая Коробка
13013GJEM2	2.50x300	98 KF	1.8	10	19.0	Вакуумная Упаковка
13013MDEM2	3.25x300	84 КГ	2.5	3	8.0	Пластиковая Коробка
13013MJEM2	3.25x300	59 KF	1.8	10	18.1	Вакуумная Упаковка
13013QJEM2	4.00x350	37 КГ	2.0	10	21.0	Вакуумная Упаковка
13013TJEM2	5.00x350	25 KF	2.0	10	18.6	Вакуумная Упаковка

Информация Хранение и Повторной Сушки

Сушку можно производить максимум 5 раз. Сушить при температуре 350°С в течение 2 часов.