

# АЭРОЗОЛЬНАЯ АВТОЭМАЛЬ «МЕТАЛЛИК» MobiCAR® • 520 мл

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная автоэмаль «металлик» MobiCAR® предназначена для нанесения базового покрытия при проведении ремонтного окрашивания кузова и деталей автомобиля с последующим нанесением автомобильного лака.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед применением автоэмали отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр.
2. Наносить на предварительно отшлифованную и загрунтованную поверхность. Поверхность должна быть чистой и сухой.
3. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие окрашиванию, с помощью малярной ленты и/или плёнки.
4. Перед началом работ баллон тщательно встряхнуть в течение 2–3 минут. При длительных перерывах в работе периодически встряхивайте баллон.
5. Наносить автоэмаль при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
6. Перед началом окрашивания нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с автоэмалью.
7. Наносить автоэмаль равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 2–3 слоя с промежуточной сушкой между слоями 10–15 минут. Избегать попадания пыли на окрашиваемую поверхность во время нанесения и высыхания автоэмали.
8. После высыхания автоэмали обязательно нанести автомобильный лак для создания прочного и атмосферостойкого покрытия.
9. После окрашивания очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков автоэмали из распылительного клапана.
10. Невысохшую автоэмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски MobiCAR®.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! При хранении не допускайте сдавливания баллона. СРОК ХРАНЕНИЯ: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на дне баллона.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты: кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания автоэмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратите работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратитесь к врачу и показать баллон.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и цвет наклейки на баллоне обозначают цвет автоэмали. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях. Товар сертифицирован.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### НАКЛЕЙКА НА ТОРЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛПАЧКА



1. Реальный выкрас автоэмали
2. Название автоэмали по каталогу
3. Штрих-код
4. Артикул



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее вещество                                                                     | Акриловые смолы.                                                                                             |
| Внешний вид                                                                            | После высыхания автоэмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.                       |
| Блеск                                                                                  | 98,3%                                                                                                        |
| Цвет покрытия                                                                          | Согласно каталогу цветов.                                                                                    |
| Температура окружающей среды при нанесении                                             | от +10°C до +30°C                                                                                            |
| Время высыхания между слоями, мин                                                      | 10–15                                                                                                        |
| Время высыхания до степени 3, мин                                                      | не менее 15                                                                                                  |
| Время полного высыхания, ч                                                             | 24                                                                                                           |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч                              | > 48                                                                                                         |
| Эластичность плёнки при изгибе, мм                                                     | 1                                                                                                            |
| Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см | > 40                                                                                                         |
| Расход                                                                                 | 2–2,5 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.                                                |
| Морозостойкость                                                                        | да                                                                                                           |
| Срок хранения с даты изготовления, лет                                                 | 10                                                                                                           |
| Класс пожарной опасности                                                               | 2                                                                                                            |
| Состав                                                                                 | Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей, пропеллент (диметилэтиловый эфир). |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Объём баллона, мл                  | 520    |
| Вес баллона брутто, г              | 350    |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 12     |
| Вес коробки, кг                    | 4,44   |
| Объём коробки, куб. м              | 0,0115 |
| Размер коробки, мм:                |        |
| • высота                           | 206    |
| • ширина                           | 272    |
| • глубина                          | 206    |



# АЭРОЗОЛЬНАЯ АВТОЭМАЛЬ «МЕТАЛЛИК» MobiCAR® • 520 мл

## Лист технической информации

### ПАЛИТРА

| НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ       | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ              |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Амулет / 371 0502-371 MC           | 4 650070 1374646  | 1 46 50070 37464 3             |
| Рапсодия / 448 0502-448 MC         | 4 650070 1374653  | 1 46 50070 37465 0             |
| Авантюрин / 602 0502-602 MC        | 4 650070 1374660  | 1 46 50070 37466 7             |
| Млечный путь / 606 0502-606 MC     | 4 650070 1374677  | 1 46 50070 37467 4             |
| Мокрый асфальт / 626 0502-626 MC   | 4 650070 1374684  | 1 46 50070 37468 1             |
| Кварц / 630 0502-630 MC            | 4 650070 1374691  | 1 46 50070 37469 8             |
| Серебристая / 640 0502-640 MC      | 4 650070 1374707  | 1 46 50070 37470 4             |
| Снежная королева / 690 0502-690 MC | 4 650070 1374721  | 1 46 50070 37472 8             |
| Буря / BUR 0502-BUR MC             | 4 650070 1374738  | 1 46 50070 37473 5             |
| Сочи / 360 0502-360 MC             | 4 610122 131894   | 1 46 10122 13189 1 <b>NEW!</b> |
| Рислинг / 610 0502-610 MC          | 4 610122 131856   | 1 46 10122 13185 3 <b>NEW!</b> |
| Платина / 691 0502-691 MC          | 4 610122 131863   | 1 46 10122 13186 0 <b>NEW!</b> |
| Жемчуг / 230 0502-230 MC           | 4 610122 131870   | 1 46 10122 13187 7 <b>NEW!</b> |
| Нефертити / 270 0502-270 MC        | 4 610122 131887   | 1 46 10122 13188 4 <b>NEW!</b> |
| Ледниковый / 221 0502-221 MC       | 4 610122 131917   | 1 46 10122 13191 4 <b>NEW!</b> |
| Космос / 665 0502-665 MC           | 4 650070 1374714  | 1 46 50070 37471 1 <b>NEW!</b> |
| Белое облако / 240 0502-240 MC     | 4 610122 132440   | 1 46 10122 13244 7 <b>NEW!</b> |
| Изумруд / 385 0502-385 MC          | 4 610122 132457   | 1 46 10122 13245 4 <b>NEW!</b> |
| Кориандр / 790 0502-790 MC         | 4 610122 132488   | 1 46 10122 13248 5 <b>NEW!</b> |