



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER TRANSMISSION FLUID ATF SP-IV RR

Синтетическое масло для автоматических коробок передач

Описание продукта

Полностью синтетическое низковязкое масло для автоматических коробок передач, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Разработано с учетом требований KIA и Hyundai к 8-ми ступенчатым трансмиссиям. Производится с применением современного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники, ее превосходную защиту и экономию топлива на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

KIA/Hyundai SP-IV-RR
Hyundai 00232-19052
Hyundai 04500-00117

Hyundai GENESIS
KIA MOHAVE
KIA QUORIS

Область применения

Автоматические коробки передач легковых автомобилей, требующие применения масел уровня KIA/Hyundai SP-IV-RR.

Преимущества

Высокая стабильность против окисления снижает образование отложений, повышая чистоту системы. Это продлевает срок службы смазочного материала, а также позволяет эксплуатировать продукт на увеличенных интервалах замены.

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежную эксплуатацию техники в холодных климатических условиях и обеспечивают превосходные пусковые характеристики.

Низкое пенообразование обеспечивает более эффективную смазывание трущихся элементов системы и эффективный теплоотвод продлевая срок службы техники.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов автоматической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Отличная совместимость с материалами уплотнений.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет продукта	-	Красный
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	843
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	5,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	150
Динамическая вязкость при -40 °C, мПа·с	ASTM D2983	10600
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	210
Температура застывания, °C	ASTM D97	-50