



ВДС-30  
ТУ 2316-002-47843993-2012  
с изм.1-3

# AQUA STRONG

## ГРУНТОВКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЛОЖНЫХ – ГЛЯНЦЕВЫХ – РЕЛЬЕФНЫХ

- Блокирует пятна
- Предотвращает ржавчину
- Устойчива к плесени и грибку
- Повышает прочность поверхности

### Область применения

Адгезионная грунтовка применяется на поверхностях, нуждающихся в особо прочной адгезии - стекло, кафель, стекловолокно, пластик, алюминий, оцинкованная сталь, поверхности, ранее окрашенные полиуретановыми или алкидными составами. Не требует предварительной подготовки глянцевой поверхности (зашкуривания). Уменьшает вероятность образования грибка и плесени во влажных помещениях, снижает вероятность коррозии металлических подложек. При нанесении на поверхности внутри помещений может служить финишным покрытием.

### Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой, без избытка мела, грязи, масел, восков – всего, что может снизить адгезию. Поверхность рекомендуется промыть моющим средством, затем полностью высушить. Перед нанесением на ранее окрашенные поверхности, удалить отслаивающиеся участки.

### Нанесение

Перед нанесением тщательно перемешать. Краску наносить кистью или валиком в один слой. В случае очень пористых поверхностей может потребоваться второй слой, который наносится через 2 часа. Условия при работе: температура подложки и окружающей среды выше +15°C, относительная влажность воздуха – ниже 80%.

### Расход

При однослойном покрытии может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности, в среднем составляет 150-250 гр/ м².



## Время высыхания

Время высыхания на отлип - 40 мин, время перекрытия (нанесения следующего слоя)-2 часа, полное время сушки - 7 суток.

## Технические характеристики

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав              | Акриловая дисперсия, наполнители, технологические добавки, растворитель - вода                               |
| Расход              | 120-250 г/м <sup>2</sup>                                                                                     |
| Очистка инструмента | Малярные инструменты очищают водой                                                                           |
| Утилизация          | Тару утилизировать как бытовые отходы                                                                        |
| Фасовка             | 1 кг   0,8 л   до 7 м <sup>2</sup><br>4 кг   3 л   до 27 м <sup>2</sup>                                      |
| Срок годности       | 18 месяцев                                                                                                   |
| Колеровка           | Возможна колеровка вручную пастами для водных систем, не добавлять более 50 гр. колерпасты на 1 кг грунтовки |

## Сертификаты

- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200
- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12
- Пожарный сертификат соответствия RU-C-RU.ПБ68.B.00026/19

## Срок годности и хранения

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре.

Срок годности в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев со дня изготовления.

Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре до -37°C, общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производят при комнатной температуре до полного оттаивания, тщательно перемешивают. При соблюдении вышеперечисленных условий продукт не теряет своих свойств.

## Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.