



ВДС-15
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм. 1-3.

AQUA STRONG

КРАСКА ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЮЩАЯСЯ

- Сертифицирована
- Устойчива к пятнам
- Гипоаллергенная
- Без запаха

Область применения

Краска специально разработана и сертифицирована для детских учреждений (детские сады, лагеря отдыха, школы, спортивные секции, досуговые учреждения). Образует матовое, светостойкое, износостойкое, паропроницаемое (дышащее) покрытие, устойчивое к мытью с применением СМС. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков по зашпаклеванному и оштукатуренным бетонным, кирпичным, деревянным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для окрашивания обоев под покраску. Рекомендуются для окраски стен и потолков в медицинских, детских и лечебно-профилактических учреждениях, в прихожих, гостиных, кухнях, ванных комнатах, на лестничных клетках и в других помещениях, требующих в процессе эксплуатации частого мытья с применением бытовых синтетических моющих средств. Допускается окрашивание в душевых и ванных комнатах при соблюдении условий сушки.

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура выше +10°C, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Перед окраской поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Перед нанесением на ранее окрашенные поверхности удалить отслаивающиеся участки, зашкурить, проверить на совместимость со старым покрытием. Твёрдую, глянцевую, окрашенную алкидной краской поверхность отшлифовать до матового состояния. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Неровности, дефекты поверхности выровнять акриловой или латексной шпаклевкой, после высыхания шпаклевки поверхность отшлифовать и полностью удалить пыль. Перед окрашиванием поверхность прогрунтовать акриловым грунтом, дать высохнуть 1.5-2 часа (согласно рекомендации производителя грунта).

Нанесение

Перед нанесением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой при температуре +20°C в течение 1-2 часов. При необходимости разбавить водой не более 5% от объёма. Чрезмерное разбавление водой предполагает снижение прочностных характеристик.



Время высыхания

Время полного высыхания покрытия - 3-6 часов. При соблюдении условий сушки, заваленные прочностные характеристики поверхность приобретает через 7 суток, в этот период не рекомендуется подвергать покрытие интенсивным механическим нагрузкам.

Расход

При однослойном покрытии составляет 150-250 гр/м², может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Технические характеристики

Состав	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода
Расход	150-250 г/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	4,5 кг 3 л до 35 м ² 15 кг 10 л до 100 м ²
Срок годности	24 месяца
Колеровка	Компьютерная или ручная колеровка пастами для водных систем

Сертификаты

- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200
- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12
- Пожарный сертификат соответствия RU-C-RU.ПБ68.B.00026/19

Срок годности и хранения

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Срок годности в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -37°C общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производят при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешивают. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.