



ВДС-М-02
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм.1-3

**AQUA
STRONG**

КРАСКА ДЛЯ БОЧЕК С ВОДОЙ ПО РЖАВЧИНЕ

- Блокирует ржавчину
- Легко наносится
- Без запаха
- Быстро высыхает

Область применения

Окраска без предварительной грунтовки металлических ёмкостей (бочек, баков), используемых для сбора и хранения воды.

Образует стойкое матовое покрытие, которое:

- помогает предотвратить коррозию металла;
- блокирует дальнейшее образование ржавчины;
- облегчает мытьё, удаление органического налёта со стенок;
- декорирует внутреннюю и внешнюю поверхность ёмкостей;
- абсолютно безопасно для сельскохозяйственных культур и почвы.

Можно наносить поверх локальных участков крепко держащейся ржавчины (с глубиной коррозии не более 120 мкм).

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Удалите отслаивающуюся ржавчину. Обезжирьте любыми бытовыми синтетическими моющими средствами или уайт-спиритом, после чего промойте водой. Тщательно просушите.

Предварительная грунтовка поверхности не требуется!

Нанесение

Перед использованием краску тщательно перемешайте. Наносите любым малярным инструментом в 2-3 слоя при температуре окружающей среды выше +10°C и влажности менее 80%. Тщательно распределяйте краску по поверхности, делая слой максимально тонким.

ВАЖНО:

- Не разводите краску водой! Это приведет к снижению качества образуемой защитной плёнки;
- Визуально контролируйте качество нанесения каждого слоя (только цельное, однородное покрытие без непрокрашенных участков гарантирует локализацию ржавчины).



Расход

При однослойном нанесении составляет от 90 до 150 гр/м² в зависимости от способа окраски, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Для одного слоя – 40 минут до отлипания. Межслойная сушка в течение 1,5-2 часов. Время полного высыхания до начала эксплуатации ёмкости – 72 часа при температуре окружающей среды не ниже +15°C.

Технические характеристики

Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, технологические добавки, растворитель - вода
Расход	90-150 гр/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	1 кг 0,8 л до 8 м ²
Срок годности	18 месяцев

Сертификаты

- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200
- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12
- Пожарный сертификат соответствия RU-C-RU.ПБ68.B.00026/19
- Протокол испытаний № 161 выдан АНО «Красноярскстройсертификация»

Срок годности и хранения

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Срок годности в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре до -37°C, общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производят при комнатной температуре до полного оттаивания, тщательно перемешивают. При соблюдении вышеперечисленных условий продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.