



ВДС-01
ТУ 2316-002-47843993-2012,
изм. 1-3

AQUA STRONG

ГИДРОФОБИЗАТОР глубокого проникновения

- Повышает водостойкость
- Увеличивает срок службы материалов
- Защищает от грибков, плесени

Область применения

Применяется для внутренней и наружной обработки, придания водоотталкивающих свойств поверхностям: керамический кирпич, ячеистый бетон, штукатурка, в составе которой нет гипса. Проникает в поверхность и образует прозрачную плёнку, уменьшающую впитывающую способность материала, предотвращает скопления воды. Экологически чистая пропитка значительно увеличивает водостойкость поверхности и снижает расход финишных ЛКМ, улучшает сцепление финишного покрытия с подложкой. Значительно снижает вероятность образования грязи и появления грибка, плесени. Препятствует потемнению поверхности и увеличивает её эксплуатационный срок. Может быть использована в качестве финишного покрытия, при этом повышает прочность последнего. Рекомендована для использования в помещениях с повышенной влажностью и на фасадах зданий.

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений и пыли. Отслаивающуюся, растрескивающуюся краску удалить шпателем. Глянцевые окрашенные поверхности отшлифовать до матового блеска. При применении в качестве финишного покрытия провести тестовое нанесение на небольшом участке покрытия. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Нанесение

Перед использованием тщательно перемешать. **Не разводить водой, это может снизить качество покрытия!** Температура поверхности и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. Наносить кистью, валиком или распылителем в один слой. При покрытии сильно впитывающих поверхностей нанести второй слой после межслойной сушки 1-2 часа.

Расход

При однослойном покрытии может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности и составляет 100- 180 г/м². Расход при нанесении второго слоя значительно ниже и составляет 50-80 г/м².



Время высыхания

Межслойная сушка 1-2 часа при температуре +20°C, сушка финишного слоя 3-12 часов

Технические характеристики

Состав	Смесь акрилатных пленкообразующих веществ, технологические добавки, вода
Расход	100 – 180 г/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	3 кг 3 л до 30 м ² 10 кг 10 л до 100 м ²
Срок годности	24 месяца

Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12 от 08.06.2012
- Пожарный сертификат соответствия № С-RU.ПБ68.В.02907 от 18.12.2017

Срок годности и хранения

18 месяцев со дня изготовления. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C, предохранять от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -38°C общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производить при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешать. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.