




## ООО «Старатели»

Территория промзона Тураево, 13, г. Лыткарино, Московская область, 140080, РФ  
Тел./факс: +7 (495) 555-20-00, e-mail: mail@starateli.com

[www.starateli.ru](http://www.starateli.ru)

Консультант технической поддержки

8 (800) 555-20-00



# Гипс строительный «Алебастр»

## Гипсовое вяжущее Г-4 Б II ГОСТ 125-2018



Применяется для выравнивания небольших участков стен и потолков, быстрого устранения локальных дефектов (трещин, сколов, швов, отверстий) и других ремонтно-строительных работ. Идеально подходит для фиксации подрозетников, крепления электропроводки, монтажа штукатурных маяков, угловых профилей и т.п. Используется для создания, реставрации и приклеивания декоративных элементов из гипса (лепнины, фигур, барельефов).

### Преимущества

- Экологически чистый природный материал
- Быстро твердеет
- Обладает хорошей пластичностью
- Сохраняет заданную форму
- Прост в приготовлении и использовании
- Устойчив к возникновению трещин
- Не дает усадки
- Высокая прочность и адгезия
- Широкая область применения
- Белый цвет

### Тип основания

- бетон
- ячеистый бетон (пено- и газобетон)
- кирпич
- гипсовые и цементные материалы
- ПГП
- прочно зафиксированные ГКЛ/ГВЛ

### Способ нанесения

- ручной

### Состав

Гипсовое вяжущее.

### Сфера работ

- внутренние работы (нормальная влажность)

### Упаковка и хранение

- Полиэтиленовый пакет

5 кг

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

### Технические характеристики

Цвет	белый*
Пропорции замеса:	
▪ выравнивание, локальный ремонт, монтаж	0,5-0,6 л/кг
▪ отливка изделий в формах	0,6-0,7 л/кг
Начало схватывания, не ранее	6 минут
Конец схватывания, не позднее	30 минут
Предел прочности при сжатии, не менее	4 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	2 МПа
Время достижения марочной прочности	2 часа
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30°C



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

\* Допускается отклонение оттенков в связи с особенностями используемого сырья. Цвет не влияет на качество продукции.

# Техническое описание

## Гипс строительный «Алебастр»

### Назначение

Применяется для выравнивания небольших участков стен и потолков, быстрого устранения локальных дефектов (трещин, сколов, швов, отверстий) и других ремонтно-строительных работ внутри помещений с нормальным влажностным режимом. Идеально подходит для фиксации подрозетников, крепления электропроводки, монтажа штукатурных маяков, угловых профилей и т.п. Используется для создания, реставрации и приклеивания декоративных элементов из гипса (лепнины, фигур, барельефов). Подходящие основания: бетон, ячеистый бетон (пено- и газобетон), кирпич, гипсовые и цементные материалы, ПГП, прочно зафиксированные ГКЛ/ГВЛ. Для ручного нанесения.

### Подготовка основания

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности пыль, грязь, масляные и битумные пятна, малярные покрытия, осыпающиеся и отслаивающиеся частицы. Впитывающие влагу основания обработать грунтовкой «Для внутренних работ», «Универсальная», «Глубокого проникновения» или «Профи» марки «Старатели». После нанесения дать грунтовке высохнуть в течение 1 часа. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

### Приготовление растворной смеси и применение

Для приготовления смеси использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Содержимое упаковки постепенно засыпать в емкость

с заранее отмеренным объемом воды и перемешать до получения однородной массы без комков в течение 1–2 минут. Пропорции затворения зависят от дальнейшего применения: для выравнивания, локального ремонта или монтажа – 0,5–0,6 л воды на 1 кг гипса, для отливки изделий в формах – 0,6–0,7 л воды на 1 кг гипса. Небольшой объем материала можно перемешать вручную шпателем. При затворении более 1 кг алебастра следует использовать строительный миксер на малых оборотах. Для комфортной работы с гипсом больше подходит посуда из гибкого пластика, резины или силикона, т.к. с нее легко удаляются засохшие остатки. Алебастр быстро схватывается, поэтому необходимо готовить такое количество материала, которое может быть выработано в течение 5–10 минут.

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Товар не подлежит обязательной сертификации, не предназначен для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

**Внимание!** Для достижения гарантированного качества покрытия следует строго придерживаться инструкции по применению, выдерживая указанные пропорции замеса, время и порядок операций. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при проведении работ.

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты (х/б спецодежду, перчатки резиновые или хлопчатобумажные, защитные пасты или мази для рук, противопылевой респиратор, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте.