

MOZER PREMIUM UHPD 5W-30

Синтетическое моторное масло для грузовых автомобилей

Описание продукта

Синтетическое моторное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем интервале замены. Масло рекомендовано для использования в т.ч. в двигателях коммерческой техники азиатских производителей (SITRAK, SHACMAN, FAW, HOWO, FOTON, DONGFENG, JAC), требующих масла уровня API CK-4, ACEA E6 или ACEA E9.

Соответствует требованиям

ACEA E6/E9/E7	API CK-4/SN
Volvo VDS-3	Deutz DQC-IV-18LA
MACK EO-N	Renault RLD-2
Cummins CES 20086	MTU Category 3.1
CAT ECF-3	MAN M 3477
MB 228.51	

Область применения

Современные дизельные двигатели грузовых автомобилей, для которой рекомендовано применение масел с уровнем свойств ACEA E6 и ниже. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей двигателей.

Преимущества

Высокая стабильность против окисления позволяет использовать продукт на увеличенных интервалах замены даже в условиях экстремальных нагрузок.

Использование современного пакета присадок обеспечивает оптимальное значение сульфатной зольности, что способствует минимизации отложений в двигателе. Продукт совместим со всеми типами систем доочистки выхлопных газов (DPF, SCR, EGR).

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежный пуск и эксплуатацию техники в холодных климатических условиях.

Сбалансированный состав продукта обеспечивает низкий расход масла на угар.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	859
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	11,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	165
Динамическая вязкость CCS -30 °C, мПа·с	ASTM D5293	6150
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D2896	9,3
Испаряемость по NOACK, %	ГОСТ 32330 / ASTM D 5800	9,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	231
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D97	-40
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,9