



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

## MOZER UTTO 10W-30

### Универсальное тракторное трансмиссионно-гидравлическое масло

#### Описание продукта

Полусинтетическое универсальное тракторное трансмиссионно-гидравлическое масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники и ее превосходную защиту на всем интервале замены.

#### Соответствует требованиям

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| API GL-4              | Allison C-4      |
| John Deere JDM J20C   | Caterpillar TO-2 |
| Massey Ferguson M1145 | CNH MAT 3525     |
| VOLVO VCE WB101       |                  |

#### Область применения

Коробки передач, трансмиссии, гидросистемы и мокрые тормоза современной сельскохозяйственной техники. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей сельскохозяйственной техники.

#### Преимущества

Применение универсального масла позволяет унифицировать ассортимент потребляемой продукции.

Высокая стабильность против окисления и запас моюще-нейтрализующих свойств снижает образование отложений, повышая чистоту системы. Это продлевает срок службы смазочного материала.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов механической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

#### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

| Наименование показателя                                | Метод испытания         | Значение |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900 / ASTM D4052  | 856      |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 / ASTM D445     | 10,7     |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 145      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C               | ГОСТ 4333 / ASTM D92    | 232      |
| Температура застывания, °C                             | ASTM D97                | -30      |