



ВДС-14
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм.1

ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ АКРИЛОВАЯ

- Улучшает сцепление со слабовпитывающими поверхностями
- Оптимальная подготовка основы перед нанесением штукатурок
- Образует шероховатую поверхность

Область применения

Предназначена для предварительной обработки плотных, гидрофобных оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.д. штукатурок, наливных полов. Образует шероховатую поверхность. Обеспечивает сверхнадежное сцепление основания с последующими отделочными слоями. Используется в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея, в качестве грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой, для предварительной обработки гипсокартона перед облицовкой керамической плиткой

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура выше +10°C, относительная влажность воздуха – ниже 80%. Перед обработкой ранее окрашенных поверхностей, удалить отслаивающиеся участки, проверить на совместимость со старым покрытием. Предварительно подготовленные поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При работах на открытом воздухе недопустимо воздействие атмосферных осадков, тумана, изморози. Последующие работы производить минимум через 2 часа после нанесения продукта.

Нанесение

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить валиком либо кистью в 1-2 слоя с промежуточной сушкой при температуре +20°C в течение 1-2 часов.

Расход

При однослойном покрытии может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности 150 – 300г/м².



Время высыхания

Время полного высыхания покрытия – до 2-х часов.

Технические характеристики

Состав	Стирол-акриловая дисперсия, кварцевый песок, технологические добавки, растворитель – вода
Расход	150-300 гр/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	2,5 кг 2 л до 17 м ² 6 кг 5 л до 40 м ² 12 кг 10 л до 80 м ²
Срок годности	18 месяцев

Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12 от 08.06.2012
- Пожарный сертификат соответствия № С-RU.ПБ68.B.02907 от 18.12.2017
- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200 от 31.05.2021

Срок годности и хранения

Грунт хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -37°C общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производится при комнатной температуре до полного оттаивания, затем грунт тщательно перемешивается. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.