



ВДС-02
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм.1-3

ГРУНТОВКА ПРОПИТОЧНАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- Великолепная адгезия (сцепление с поверхностью)
- Эластичное, прочное, паропроницаемое (дышащее) покрытие
- Безвредна для здоровья и окружающей среды, без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

Область применения

Грунт предназначен для внутренней и наружной обработки бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и картонных поверхностей, древесностружечных и волокнистых плит под последующую окраску водно-дисперсионными красками и оклейку обоями. Рекомендуются для грунтования пористых поверхностей на минеральной и древесной основе, укрепления поверхностей с непрочными слоями. Является хорошим порозаполнителем и межслойным адгезивом, существенно увеличивает водостойкость, атмосферостойкость и как следствие долговечность покрытий.

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура выше +10°C, относительная влажность воздуха – ниже 80%. Перед обработкой ранее окрашенных поверхностей, удалить отслаивающиеся участки, проверить на совместимость со старым покрытием. Предварительно подготовленные поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При работах на открытом воздухе недопустимо воздействие атмосферных осадков, тумана, изморози.

Нанесение

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5 °C.

Расход

При однослойном покрытии может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности 150 – 300г/м².



Время высыхания

Время полного высыхания покрытия 12 - 24 часа. Последующий слой при окрашивании можно наносить минимум через 2 часа после нанесения продукта.

Технические характеристики

Состав	Стирол-акриловая дисперсия, технологические добавки, растворитель – вода
Расход	150-300 гр/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	5 кг 5 л до 100 м ² 10 кг 10 л до 200 м ²
Срок годности	18 месяцев

Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12 от 08.06.2012
- Пожарный сертификат соответствия № С-RU.ПБ68.B.02907 от 18.12.2017
- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200 от 31.05.2021

Срок годности и хранения

Грунт хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -37°C общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производится при комнатной температуре до полного оттаивания, затем грунт тщательно перемешивается. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.