



ВДС-25
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм.1-3



КРАСКА ФАСАДНАЯ САМООЧИЩАЕМАЯ АКРИЛСИЛИКОНОВАЯ

- Образует водостойкое паропроницаемое покрытие
- Высокая степень укрывистости
- Устойчива к УФ-излучению и другим атмосферным явлениям
- Срок службы покрытия – от 10 лет

Область применения

Краска предназначена для окраски фасадов зданий (фасадов зданий и сооружений, а также для отделочных работ внутри помещений) Обеспечивает беспрепятственное перемещение влаги наружу, т. о. стена остается постоянно сухой. Высокое качество краски обеспечивает долговечность покрытия. Рекомендуются для окраски стен фасадов и помещений промышленного и хозяйственно-бытового назначения. Является экологически чистым продуктом.

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура выше +5°C, относительная влажность воздуха – ниже 80%. Предварительно подготовленные под окраску поверхности очистить от грязи, пыли, и жировых загрязнений. При работах на открытом воздухе недопустимо воздействие атмосферных осадков, тумана, изморози. Для получения качественной окраски, поверхность должна быть однородна по фактуре и цвету.

Нанесение

Краску перед применением тщательно перемешать. (При необходимости разбавить водой не более 5% от объема). Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой.

Расход

При однослойном покрытии может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. На окрашенные поверхности 200-250 г/м². На бетонные, оштукатуренные поверхности 300-450 г/м².



Время высыхания

Полное время высыхания краски 12-24 часа. Межслойная сушка 1,5-2 часа при температуре + 20°C, и относительной влажности воздуха - ниже 80%.

Технические характеристики

Состав	Стиролакриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода
Расход	200-450 гр/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	3 кг 2 л до 5 м ² 7 кг 4,6 л до 35 м ² 12 кг 8 л до 80 м ²
Срок годности	24 месяца
Колеровка	Для колеровки в пастельные оттенки. Для получения насыщенных оттенков предусмотрены колеровочные базы «С» и «D»

Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12 от 08.06.2012
- Пожарный сертификат соответствия № С-RU.ПБ68.B.02907 от 18.12.2017
- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200 от 31.05.2021

Срок годности и хранения

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Срок годности в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -37°C общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производится при комнатной температуре до полного оттаивания, затем краска тщательно перемешивается. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.