



ЛАК ЛОФТ ДЛЯ БЕТОНА

- Увеличивает срок службы бетона
- Снижает водопоглощение поверхности
- Подчеркивает цветовую неоднородность бетона
- Предотвращает выделение в воздух кремнеземной пыли

ВДС-01-ЛА
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм.1-3

Область применения

Декоративно-защитное покрытие для бетона. Придаёт глянец, насыщенный тёмно-серый цвет, укрепляет структуру бетонных поверхностей. Создаёт прочный защитный слой, обладающий водоотталкивающими свойствами. Плёнка, образуемая лаком, обеспечивает поверхности дополнительную прочность и износостойкость. Подходит для создания стильных и презентабельных интерьеров в стиле лофт: тонирует поверхность в более тёмный оттенок, придаёт высокую степень глянца, подчёркивает структуру бетона. Для стен, потолков, и полов жилых помещений, офисов, лестничных маршей, гаражей, складов.

Подготовка поверхности

Лакируемую поверхность очистите от пыли, видимых загрязнений, обработайте акриловой грунтовкой (без добавления пигментов). Перед нанесением проведите тест на совместимость с лакируемой поверхностью. Наносите только после полного высыхания и приобретения прочности бетоном (не менее 28 суток).

Нанесение

Лак тщательно перемешайте. Используйте только при температуре поверхности выше +10°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Лак наносите на сухую поверхность кистью, валиком, распылителем. Рекомендуем покрытие в 1-3 слоя с промежуточной сушкой 1-2 часа. Степень глянца поверхности зависит от количества слоев. **Каждый наносимый слой должен быть максимально тонким.** Тщательно распределяйте лак по поверхности, кистью извлекая излишки из углублений и пор. Цветовая неоднородность покрытия обуславливается пестротой бетонного основания.

Расход

При однослойном покрытии 50-100 г/м². Может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.



Время высыхания

Полное время высыхания краски 1-3 часа. Межслойная сушка 1,5-2 часа при температуре + 20°C, и относительной влажности воздуха - ниже 80%. Не применяйте принудительную сушку. Поверхность приобретает заявленные прочностные характеристики в течение 7 суток. В этот период не рекомендуется подвергать покрытие интенсивным механическим нагрузкам.

Технические характеристики

Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода
Расход	50-100 гр/м ²
Цвет	Темно-серый
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	1 кг 1 л до 10 м ²
Срок годности	24 месяца

Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12 от 08.06.2012
- Пожарный сертификат соответствия № С-RU.ПБ68.B.02907 от 18.12.2017
- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200 от 31.05.2021

Срок годности и хранения

Лак хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Срок годности в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -37°C общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производится при комнатной температуре до полного оттаивания, затем лак тщательно перемешивается. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.