



КРАСКА ФАСАДНАЯ
4 SEASON

АКРИЛОВАЯ
ВСЕСЕЗОННАЯ

- ✓ для работ при температуре до - 15 °C
- ✓ возможность окрашивания в любой сезон
- ✓ без запаха, не содержит растворителей
- ✓ повышенная водо- и атмосферостойкость.
- ✓ не желтеет в процессе эксплуатации
- ✓ укрывистая
- ✓ устойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Краткое описание	Адаптирована для климатических условий регионов России. Обладает повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям и перепадам температур, в том числе в условиях северных широт. Изготовлена по технологиям компании ABC Фарбен.
Состав	Акриловый латекс повышенной влагостойкости, антисептик широкого спектра действия, технологические присадки, вода, экологически чистый мрамор.
Класс истирания	1 класс
Блеск	матовый
Область применения	для высококачественной окраски фасадов и цоколей зданий и сооружений, эксплуатируемых в суровых условиях, подверженных прямому попаданию осадков, резким перепадам температур, повышенному солнечному излучению, воздействию микроорганизмов и т.д. Подходит для окраски бетонных, оштукатуренных, газобетонных, кирпичных, деревянных поверхностей при температуре от - 15 °C до + 35 °C. Подходит для нанесения внутри производственных, складских и других помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также во влажных помещениях.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	нанесение допустимо при температуре от -15°C до +35°C, относительная влажность воздуха не более 80%.
Инструмент	валик, кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия необходимо удалить. Перед нанесением краски при отрицательной температуре поверхность не грунтовать. Перед применением тщательно перемешать.
Нанесение покрытия	Перед применением тщательно перемешать. Работы производить при температуре от -15°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Рекомендуемая температура самой краски должна быть выше +10 °C. Не рекомендуется окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.
Рекомендации по нанесению	• укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания - дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго; • колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуется колеровать дополнительный объем; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	на однослойное покрытие - 120-150 г/м2. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания	межслойная сушка зависит от температурных условий высыхания первого слоя и может колебаться от 2 часов (при температуре 20°C) до 20 часов (при низких отрицательных температурах). Набор прочности лакокрасочного покрытия при отрицательных температурах воздуха составляет от 15 до 28 суток. В период набора прочности не допускается механических воздействий на окрашенную поверхность.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком. В случае замораживания разморозить в естественных условиях без механического и температурного воздействия. После размораживания тщательно перемешать.
Меры предосторожности, утилизация	пожаро- и взрывобезопасна. Не допускать смешивания с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с ЛКМ. Инструмент после работы и капли с поверхности очищать водой, не допуская высыхания. Не сливать в канализацию и водоемы. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3кг / 2,05л, 7кг / 4,8л, 14кг / 9,6л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru