



ALU TAPE

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА

МОНТАЖ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

ALU TAPE - прочная лента из алюминиевой фольги, подходящая для герметизации в системах кондиционирования воздуха и для изоляционных работ.

КОНСТРУКЦИЯ:

Внешний слой: яркая алюминиевая фольга.

Клей: каучуковый клеевый слой.

Разделительная бумага: высококачественная силиконизированная бумага.

Относительное удлинение составляет примерно 7%, только алюминий.

ПОДГОТОВКА

1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли, жира и сыпучих материалов.

При необходимости осторожно протрите поверхности тканью, смоченной чистящим средством, не содержащим ацетона, и дайте высохнуть не менее часа перед нанесением ленты.

2. Стыки изолируемых поверхностей должны располагаться вместе без зазоров для обеспечения надлежащего сцепления.

3. Выберите ширину ленты, подходящую для вашего применения. Ширина 50 мм подходит для близко расположенных плоских секций, в противном случае выберите ленту шириной 100 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

4. Удалите защитную бумагу с участка ленты, стараясь не касаться клеевой поверхности. Выровняйте ленту по центру стыка. Туго натяните ленту, а затем хорошо прижмите ее ко всему стыку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ALU лента из фольги предназначена только для герметизации стыков и поэтому не подходит для использования там, где стык подвергается механической нагрузке. В этом случае изоляцию следует закрепить с помощью подходящего клея, хомутов или подвесной системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	ALU {ширина}
Стандартная длина:	45 метров
Стандартная толщина:	25-28 микрон (без клея)
Стандартная ширина:	от 050 до 075мм (100 мм по запросу)
Температура применения:	выше +5 °C
Рабочая температура:	-10 °C до +90 °C
Рабочее давление:	до +1000 Па

КЛАССИФИКАЦИИ

UK (BS476): Часть 6 (пройдено) и 7 (класс 1) и строительные нормы: класс 0

ALU TAPE показала низкое содержание VOC в испытании, указанном в LEED 2009 EQ с 4.1 (клеи и герметики).

Содержание VOC ниже предельного значения, указанного как 30 г/л (без воды) для «Клей металл-металл»: VOC г/л: 2

МЕСТО ХРАНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА

Хранить до 12 месяцев с даты изготовления при хранении в оригинальной невскрытой упаковке в прохладных, сухих условиях в диапазоне температур от + 10°C до + 30°C и вдали от прямых солнечных лучей.

СКЛЕИВАНИЕ

Адгезия на отслаивание к стали: начальная: 20-25Н / 25 мм, 24 часа: 25-30Н / 25 мм.

Предел прочности на разрыв: приблизительно 90Н / 25 мм² (только алюминий).

Поверхности должны быть чистыми, без влаги и посторонних загрязнений;

Влажная поверхность серьезно повлияет на адгезию.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ:

Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия. Указанные значения в отношении температуры, не подходят для использования с целью определения физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:

Логотип DEC и DEC International являются торговыми марками или зарегистрированной торговой маркой Dutch Environment Corporation BV в Нидерландах и / или других странах.