



Базовая эмаль 0,9 л
BASECOAT



Подложки, подготовка поверхности

Заводское покрытие, грунтованные поверхности — обезжиривание, обработка абразивом P500, обезжиривание.

Пропорции смешивания

По объему

Basecoat	100 мл
Разбавитель для металликов	60-80 мл

Нанесение

Вязкость распыления (B3-4)	14"-16" при +20 °C
Диаметр сопла	1.2—1.4 мм
Давление	2—2.5 бар
Число слоев	2-3
Межслойная выдержка	5-10 мин
Рекомендуемая толщина	15-25 мкм
Температура применения	+15 °C...+30 °C

Сушка

Воздушная сушка до перекрытия лаком при +20 °C 15-20 мин

Срок годности: 2 года




THINNER
60-80 %



14-16 sec
cup DIN 4
20 °C



1.2 mm - 1.4 mm
2-2.5 Bar
2-3 coats
15-25 μm



5-10 min
10-25 min
Final flash
off time 20°C