



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А

Технические данные:

Химическая основа	Синтетический каучук
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Физическое высыхание и кристаллизация
Образование поверхностной пленки	Ок. 10 минут (при 20°C и отн. влажности 65%)
Время отверждения *	20 мин.(нач. прочность), полное застывание 24-72 ч.
Плотность	1,17 г/см ³
Термостойкость	От -20°C до +80°C (после отверждения)

*Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

Описание продукта:

Клей на основе синтетического каучука, обладающий моментальной хваткостью и высокой силой соединения. Готовый к применению, содержит неагрессивный растворитель.

Характеристики:

- Отличная сцепляемость со всеми строительными поверхностями, за исключением полистирола, полипропилена, полиэтилена
- Влагостойкий
- Заменяет гвозди и шурупы
- Высокая адгезия к пористым поверхностям, заполняет неровности
- Отличная начальная хваткость

Области применения:

- изоляционные и декоративные плиты
- деревянные элементы: планки, плиты, ручки, плинтуса, откосы и т.п.
- переключатели и покрытия проводов
- пористые и непористые; неровные поверхности

Упаковка:

Картридж 280 мл: бежевый

Инструкция по применению:

Температура применения: от -10 °C до +30 °C

Для достижения оптимальных параметров склеивания рекомендуется:

Температура клеевого состава: от +10 °C.

Температура склеиваемых поверхностей: от +5°C.

Способ: поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиреными. Наносить клей на одну из склеиваемых поверхностей полосками или точками. Соединить склеиваемые детали и сразу разъединить, подождать 5 минут а затем вновь соединить склеиваемые поверхности сильно прижимая. В случае необходимости фиксировать склеиваемые элементы до полного отверждения клея (72 часа). Сила приложенного давления определяет прочность склеивания элементов (продолжительность имеет меньшее значение).

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Рекомендации по безопасности:

Соблюдать основные правила по безопасности и гигиене труда, а именно:

- Держать вне пределов досягаемости детей.
- Использовать лишь в хорошо проветриваемом помещении.
- После контакта с кожей промыть немедленно обильным количеством воды.
- Раздражает глаза.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.