

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Лента клейкая малярная 50 мм ТУ 17.29.19-101-18501748-2020 торговой марки «XGLASS»
 № партии: 10
 Дата: 04.10.22г.

Наименование показателя	Значение показателей	
	Фактические	ТУ 17.29.19-101-18501748-2020
Внешний вид	соотв.	Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое
Толщина, мкм	125	125 ± 5
Ширина ленты, мм	50	50 мм ± 4 %
Длина намотки ролика ленты, м	25	50 м ± 50 %
Цвет	бежевый	в соответствии с образцом-эталон
Липкость, сек, не менее	соотв.	10
Влажность, %	6	6 ± 2
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н	соотв.	от 50 до 100

Состав: крепированная бумага, клей на основе каучука.

Условия хранения:

Рекомендуется хранить ленты в крытых помещениях в упаковке завода-изготовителя при температуре от - 40 °С до + 30 °С и относительной влажности до 80 % на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления. Не допускается хранить ленту с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами. При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения лента должна быть проверена на соответствие требованиям настоящих технических условий. Срок годности ленты - не ограничен.

