

1	Группа по типу материала	Грунтовка
2	Индекс официальный	ГРУНТОВКА ВД-АК-0011
3	Официальное название	ПРОПИТЫВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
4	Название продукта	CAPILLAIRE/ КАПИЛЛЯР
5	Индекс продукта	В 011
6	Рекламное название	ПРОПИТЫВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
7	Колеровочная база	Не колеруется
8	Краткое описание продукта	Водоразбавляемая акриловая грунтовка для укрепления поверхностного слоя и выравнивания впитывающей способности непрочных и сильно впитывающих оснований (гипсовые штукатурки, финишные шпатлевки).
9	Описание продукта	Жидкость с белым отливом без запаха.
10	Фасовка	5 кг, 10 кг
11	Область применения продукта	Внутренние и наружные работы
12	Назначение продукта	Используется для подготовки оснований из бетона, цементной штукатурки, пенобетона, керамического и силикатного кирпича, гипсокартона, гипсолитовых блоков, ЦСП, ДСП, ДВП, ОСП, фанеры перед нанесением красок и живописных покрытий для декоративной отделки стен, потолков и других элементов интерьера и фасада, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и пр.).
13	Свойства продукта при нанесении	При нанесении не пенится и обеспечивает легкое равномерное распределение по поверхности. Грунтовка быстро проникает в основание, в том числе через капиллярные поры (диаметром менее 0,01 мм) на необходимую глубину, склеивает стенки пор, закупоривая их и снижая поверхностное влагопоглощение в 3–5 раз. Смачивает и склеивает незакрепленные частички пыли и упрочняет поверхность.
14	Свойства продукта после нанесения	Грунтовка выравнивает впитывающую способность основания, обеспечивая равномерное высыхание последующих слоев. Надежно укрепляет основание, связывает незакрепленные частицы пыли на поверхности и обеспечивает прочное сцепление с ним последующих отделочных слоев, предотвращая их отслоение и растрескивание при высыхании.
15	Внешний вид	Гладкая, прозрачная, практически не изменяет внешний вид основания, при нанесении в несколько слоев может давать слабый блеск.
16	Эксплуатационно-потребительские характеристики получаемого покрытия	<u>Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, ГОСТ 9.403-80, метод А</u> – в составе покрытия не менее 24 часа <u>Стойкость к мытью (ISO 11998)</u> – не определяется <u>Адгезия (ISO 2409-72)</u> – 0 балл <u>Колеровка</u> – не колеруется <u>Глубина проникновения (при расходе 100 г/м.кв.)</u> – 3-4 мм
17	Технические характеристики продукта	<u>Состав продукта</u> Специальная акриловая дисперсия, модифицированная стиролом, добавки, вода <u>Необходимый расход</u> – 100 г/м.кв. <u>Время высыхания (20°C)</u> - до нанесения следующего слоя – 4 часа

		<u>Морозостойкость при хранении (ГОСТ Р 52020-2003)</u> – неморозостойкая <u>Срок хранения</u> – 24 месяца <u>Условия хранения и транспортировки</u> – в плотно закрытой таре при температуре +5-+35°C в сухом месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов.
18	Способ применения	<u>Условия при нанесении.</u> Температура воздуха – +5-+35 °С Температура поверхности – +5-+35 °С Относительная влажность воздуха – не выше 80 % (оптимальная 60%) Влажность поверхности (по методу пленки) – сухая (без конденсата) <u>Подготовка поверхности</u> Поверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей. <u>Рекомендуемый инструмент</u> Плотная флейцевая кисть из натуральной щетины, Валик полиакриловый (ворс 18 мм) <u>Нанесение</u> 1. Тщательно перемешать грунтовку в канистре методом встряхивания. Налить в лоток для краски. 2. Тщательно смочить в грунтовке предварительно увлажненный валик или кисть, удалить излишки материала (грунтовка не должна течь с инструмента). Наносить грунтовку до насыщения. При нанесении перекрывать границу соседнего участка. Излишки удалить валиком.
19	Очистка инструмента	Инструмент очистить теплой водой с мылом сразу по окончании работ
20	Меры предосторожности при работе с продуктом	Избегать попадания материала на кожу. Обязательно использовать при работе средства защиты кожи и глаз (перчатки, спецодежда, очки). При попадании в глаза – промыть обильным количеством холодной воды и обратиться к врачу. Работы производить только в хорошо проветриваемом помещении.
21	Утилизация отходов	Использованные банки плотно закрыть и выбросить в контейнер с бытовыми отходами. Использованные инструменты и ветошь выбрасывать, предварительно упаковав в плотный полиэтиленовый пакет.
22	Гарантийные обязательства	Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Компания «МаксДекор» не несет ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению
23	Производитель	 ООО «МаксДекор» (MaxDecor) 121357, Москва г, Вере́йская ул, дом № 29А, эт. 3, комн. 25 www.maxdecor.ru ТУ 2316-001-73873546-10