

1	Группа по типу материала	Краска
2	Индекс официальный	КРАСКА ВД-АК-2054
3	Официальное название	МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
4	Название продукта	PROINTÉRIEUR/ ПРОИНТЕРИОР
5	Индекс продукта	Е 054
6	Рекламное название	БАРХАТНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
7	Колеровочная база	База А – для светлых тонов База С – для насыщенных тонов
8	Краткое описание продукта	Глубокоматовая водоразбавляемая краска для стен, стойкая к мытью.
9	Описание продукта	Густая жидкость белого цвета без запаха.
10	Фасовка	База А – 5 кг; 15 кг База С – 4 кг; 12 кг
11	Область применения продукта	Внутренние работы
12	Назначение продукта	Используется для финишной окраски стен, потолков и других элементов интерьера, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и пр.).
13	Свойства продукта при нанесении	При нанесении вторым слоем очень плотно ложится на поверхность, полностью скрывая все оптические неровности (пятна и т.п.). Позволяет наносить второй слой через 30 мин. после первого.
14	Свойства продукта после нанесения	Обеспечивает надежное сцепление с основанием, хорошо моется (стойкая к мокрому истиранию) с помощью моющих средств (без хлора) без образования пятен. Обладает высокой влагостойкостью, противогрибковыми и антибактериальными свойствами.
15	Внешний вид	Гладкое, с незначительной шероховатостью – не более 0.1 мм, совершенно матовое покрытие, без полос и стыков, белое или колерованное.
16	Эксплуатационно-потребительские характеристики получаемого покрытия	<u>Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, ГОСТ 9.403-80, метод А</u> – не менее 24 часов <u>Стойкость к мытью (ISO 11998) через 28 суток после нанесения</u> – 1 класс <u>Адгезия (ISO 2409-72)</u> – 0 балл <u>Белизна</u> – не менее 95% <u>Колеровка</u> – по тон-картам NCS INDEX (1950 цветов), Monicolor NOVA (2024 цвета), RAL (210 цветов) <u>Блеск</u> – глубокоматовый
17	Технические характеристики продукта	<u>Состав продукта</u> Акриловая дисперсия, модифицированная стиролом, наполнители, пигменты, добавки, вода <u>Необходимый расход</u> – 200 г/м.кв. <u>Время высыхания (20°C)</u> - от пыли – 30 мин, можно наносить следующий слой - 0,5 час., полное – 48 часов <u>Морозостойкость при хранении (ГОСТ Р 52020-2003)</u> – морозостойкая <u>Срок хранения</u> – 24 месяца

		<u>Условия хранения и транспортировки</u> – в плотно закрытой таре при температуре +5-+35°C в сухом месте. Выдерживает при перевозке до 5 циклов заморозки-разморозки. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов.
18	Способ применения	<u>Условия при нанесении.</u> Температура воздуха – +5-+35 °С Температура поверхности – +5-+35 °С Относительная влажность воздуха – не выше 80 % (оптимальная 60%) Влажность поверхности (по методу пленки) – сухая (без конденсата) <u>Подготовка поверхности</u> Поверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей. Нанести один слой грунтовки «CAPILLAIRE» <u>Рекомендуемый инструмент</u> Плотная флейцевая кисть из смешанной синтетической щетины, Валик полиамидный (ворс 10 мм) <u>Нанесение.</u> 1. Тщательно перемешать краску перед нанесением. Разбавление для нанесения валиком или кистью не требуется. 2. Краску наносить увлажненным инструментом. 3. Тщательно смочить в краске валик или кисть. Первое движение сделать в виде буквы «W» шириной и высотой во весь обрабатываемый участок. Распределить краску по всей поверхности участка. Рекомендуется окрашивать всю поверхность, не прерывая работ. Второй слой нанести не ранее, чем через 30 минут.
19	Очистка инструмента	Инструмент очистить теплой водой с мылом сразу по окончании работ
20	Меры предосторожности при работе с продуктом	Избегать попадания материала на кожу. Обязательно использовать при работе средства защиты кожи и глаз (перчатки, спецодежда, очки). При попадании в глаза – промыть обильным количеством холодной воды и обратиться к врачу. Работы производить только в хорошо проветриваемом помещении.
21	Утилизация отходов	Использованные банки плотно закрыть и выбросить в контейнер с бытовыми отходами. Использованные инструменты и ветошь выбрасывать, предварительно упаковав в плотный полиэтиленовый пакет.
22	Гарантийные обязательства	Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, информация актуальна на дату указанную в настоящей технической спецификации. Компания «МаксДекор» не несет ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению
23	Производитель	 ООО «МаксДекор» (MaxDecor) 121357, Москва г, Верейская ул, дом № 29А, эт. 3, комн. 25 www.maxdecor.ru ТУ 2316-001-73873546-10