



401.1101 SOLID PROF METALLIC

Антикоррозионное средство для обработки днища 1000мл (ПЭТ)

Артикул продукта: 401.1101 SOLID PROF METALLIC

ОПИСАНИЕ: Антикоррозионный состав с повышенной тиксотропностью на основе битумных компонентов.

Материал для усиленной антикоррозионной защиты нижней части кузова автомобиля и колесных арок от разрушительного воздействия коррозии, дорожных реагентов, камней, песка, а также для получения дополнительной противозумовой изоляции.

Продукт полностью готов к применению, предназначен для нанесения методом воздушного распыления при помощи пистолета для антигравийных покрытий.

Наличие в составе мельчайших частиц металлического порошка создает усиленную защиту обработанных поверхностей.

Перед использованием состава ознакомиться с инструкцией по применению продукта.

СВОЙСТВА:

- После высыхания образует антикоррозионное ударопрочное покрытие бронзово-коричневого цвета, непроницаемое для кислорода воздуха, воды и агрессивных сред
- Обладает хорошей адгезией
- Устойчив к высоким температурам и абразивному воздействию
- Сохраняет эластичность при низких температурах.
- Материал не оказывает вредного воздействия на оцинкованные поверхности, лакокрасочные покрытия, пластик и резину при кратковременном контакте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Удалить грязь и рыхлую ржавчину. Остатки ржавчины зачистить и обработать Преобразователем ржавчины согласно инструкции на баллоне с препаратом. Очищенную поверхность обезжирить и просушить.

Материал можно наносить на поверхности, обработанные эпоксидным или акриловым грунтами. Перед нанесением на заводские покрытия необходимо провести тест на совместимость на небольшом малозаметном участке.

НАНЕСЕНИЕ:

Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°C. Перед применением продукт выдерживать при комнатной температуре в течение 1-2 часов, **тщательно перемешать в течение 2-3 минут**. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.

Для улучшения коррозионной стойкости, рекомендуется в качестве праймера, нанести на обрабатываемую поверхность, антикор для скрытых полостей **SOLID PROF CAVITY WAX**.

Мастику наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°C. Наносится в 1-2 слоя методом напыления при помощи пистолета для нанесения антигравийных покрытий, с расстояния 25-30 см. Диаметр сопла пистолета 6,0 мм. Давление воздуха в системе 4-6 бар.





Время межслойной сушки при температуре 15-25°C 30-60 минут, в зависимости от толщины слоя. Время высыхания готового покрытия 48 ч. при температуре 15-25°C и относительной влажности воздуха 30-60%. Рекомендуем наносить в 1-2 слоя общей толщиной «по мокрому» 700-1200 мкм для антикоррозионной защиты и в 2-3 слоя общей толщиной «по мокрому» 1500-3000 мкм для дополнительной шумоизоляционной защиты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению **SOLID PROF METALLIC**, должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Использовать перчатки, спецодежду и СИЗ. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID PROF METALLIC** с источниками воспламенения.

Не использовать на горячих и свежеокрашенных поверхностях.

Перед применением на ремонтных покрытиях протестировать стойкость покрытия к составу на малозаметном участке.

СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой, заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Температурный режим хранения: от -30°C до +35°C.

Температурный режим транспортирования: от -30°C до +35°C.

